



Однокомпонентный герметик для строительных конструкций на базе MS-полимера

TENALUX 118S

герметик для деревянных домов



ОПИСАНИЕ

Готовый к применению однокомпонентный герметик для герметизации межвенцовых швов в домах из сруба, заделки стыков, трещин в вертикальных и наклонных строительных конструкциях. Легко наносится вручную методом шприцевания с помощью специальных пистолетов. После отверждения обладает хорошей эластичностью и отличной адгезией к основным строительным материалам. Может применяться в жилых помещениях.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация межвенцовых швов
- Для герметизации наружных и внутренних трещин, швов оконных рам, примыкающих стыков дверных коробок.
- Герметизация стыков вертикальных и наклонных строительных конструкций кровли и фасадов
- Герметизация деформационных швов с максимальной деформацией $\pm 25\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие данные

Внешний вид	Тиксотропная масса, цвета по RAL: 1001, 1002, 1011, 1015, 7040, 8003, 8024, 8028 *** возможны другие цвета под заказ
Вид полимера	Однокомпонентный MS-полимер, холодное отверждение под воздействием влаги воздуха
Упаковка	Фасуется в тубы из ламинированного пластика емкостью 600 мл. Поставляется в картонных ящиках, снабженных этикетками, в одном ящике содержится 15 туб.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев в невскрытой, целостной заводской упаковке в сухих складских помещениях при температуре от -20 до +30 °C.

Герметизирующие свойства

Образование поверхностной пленки	≈ 40 минут при 23 °C и относительной влажности 50 %	
Скорость отверждения	2 до 3 мм/сутки при 23 °C и относительной влажности 50 %	
Усадка	≤ 1 %	
Плотность	≈ 1,5 кг/литр	
Эластичность	≥ 70 % (ISO 7389)	
Прочностные характеристики	ГОСТ 21751-76 (ISO 8339)	(ISO 8339)
• условная прочность при разрыве	≥ 1,3 МПа	≥ 0,6 МПа
• относительное удлинение в момент разрыва	≥ 450 %	≥ 190 %
• модуль упругости при 100% удлинении	0,3 - 0,5 МПа	≤ 0,4 МПа
Твердость по Шору А	25 ± 2 (ISO 868)	
Интервал температур хранения	от - 20 °C до + 30 °C	
Интервал температур эксплуатации	от - 50 °C до + 70 °C	
Интервал температур применения	от + 1 °C до + 50 °C	

*** возможно использование при отрицательных температурах,

увеличивается срок полимеризации

Характеристики шва (для вертикальных конструкций)

Допустимая деформация (от номинального размера)	± 25 %
Глубина шва	от 5 до 15 мм
Ширина шва	от 10 до 30 мм
Отношение ширины к глубине шва	2:1



TENAX grupa, TENACHEM SIA

Ул. Сподрибас 3, муниципалитет Добеле, Добеле, Латвия, LV-3701

Тел.: +37163722390; факс: +37163707050

E-mail: info@tenax.lv; www.tenaglass.com; www.tenax.lv



2012/2012
№ 1