



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw PU-Rooffix

Кровельный клей на основе жидких полиуретанов



Описание

Zwaluw PU-Rooffix - жидкий полиуретановый клей для кровли для приклеивания изоляционных панелей к бетону и оцинкованной стали. Клей отверждается, реагируя с влагой на основании материала и окружающей среды, и образует прочное, долговечное, водостойкое соединение. Клей полностью заполняет все пустоты, слегка вспениваясь во время отверждения, в зависимости от количества влаги на основании.

Основания

- Во время полимеризации немного вспенивается
- После полимеризации становится водостойким
- Расход 20-30 гр/м²

Область применения

Клей Zwaluw PU-Rooffix был разработан для склеивания панелей из PS, ПУ, стекловолокна и каменной ваты с бетоном, оцинкованной и покрытой сталью.

Указания по применению

Клей не используйте ниже +5°C. Клей будет расширяться и заполнять большие полости, существует риск того, что образуется поверхностная пленка, до того, как клей вступит в контакт с изоляционной панелью. На этих участках не будет достигнуто никакого сцепления. Держите контейнеры с клеем вдали от прямых солнечных лучей, чтобы клей не стал слишком жидким. Предотвратите любую деформацию в течение 24 часов после склеивания.

Техническая информация

Температура применения		+5°C до +30°C
Плотность	ISO 1183-1	1,12 гр/мл
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Жизнеспособность	@ +23°C/50% RH	15 минут

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований

Подготовка оснований

Температура нанесения (относится к воздуху и основанию): от +5°C до +30°C. Все основания должны быть твердыми, чистыми, сухими и обезжиренными. Удалите весь мусор с поверхностей. Всегда проверяйте адгезию перед нанесением клея. Для наилучшей полимеризации одна из подложек должна быть пористой.

Очистка

Незатвердевший материал и инструменты можно очистить с помощью универсального ПУ очистителя Zwaluw. Отвержденный материал может быть удален только механическим способом.

Цвет

- желто-коричневый

Упаковка

- банка

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности составляет 6 месяцев с даты изготовления.



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Технический паспорт

Zwaluw PU-Rooffix

Кровельный клей на основе жидких полиуретанов

Безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

