



НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Лист технической информации

Дата: 29.03.2019

TYTAN Professional Tack-R Битумная мастика универсальная **ТУ 23.99-011-80887554-2019**

Описание продукции:

TYTAN Professional Tack-R Битумная мастика универсальная - состав на основе битума, органического растворителя, пластификатора и минерального наполнителя. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

Область применения:

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций. Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов. Мастика совместима с большинством битумных и битумно-полимерных материалов.

Средний расход, не более — 1 кг/м², при рекомендуемой толщине слоя не более 0,5 мм.

Производство работ:

Перед применением мастику тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем. При работе в условиях отрицательных температур мастику рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C. При нанесении мастики поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания необходимо обработать битумным праймером. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Мастика наносится при помощи шпателя, кисти, швабры. Мастику допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков.

Эксплуатационные характеристики:

Эксплуатационная характеристика материала	Значение	Метод определения характеристик
1. Внешний вид	Однородная масса чёрного цвета	ГОСТ 26589-94
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, (не менее)	75-80	ГОСТ 17537-72
3. Температура размягчения сухого остатка, °C	50-60	ГОСТ 11506-73
4. Водопоглощение в течение 24 часов (% по массе), не более	2	ГОСТ 26589-94 п.3.9
5. Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давлении 0,03МПа (0,3кгс/см ²)	выдерживает	ГОСТ 26589-94 п.3.10
6. Водонепроницаемость в теч. 72 час при давлении 0,001 МПа (0,01 кгс/см ²)	выдерживает	ГОСТ 26589-94

		п.3.10
7. Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см ²), не менее	0,1 (1,0)	ГОСТ 26589-94 п.3.4
8. Время высыхания при темп. +20°C (до степени 1), ч.	24	ГОСТ 19007-73
9. Гибкость образца при температуре, °C	от -5 до -10	ГОСТ 26589-94 п.3.12

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°C до плюс 30°C в сухих проветриваемых складах или на открытых площадках под навесом на пластмассовых или деревянных поддонах, защищая от попадания прямых солнечных лучей и влаги, вдали от любых источников пламени.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Меры предосторожности:

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания мастики на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании мастики на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании мастики в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании мастики в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.