

2-K-PUR-Klebstoff 140Euromix PU Extra 2-K Полиуретановый клей 140 Euromix PU Extra

Свойства:	• обладает заполняющими характеристиками, затвердевает без усадки • устойчив против весовых нагрузок грузоподъемников и мебели на роликах • применяется как внутри, так и снаружи помещений • устойчив к воздействию различных масел и химических элементов • пригоден для применения на полах с подогревом • не содержит растворители • не содержит воду
------------------	---

Для приклеивания:	• резиновых покрытий с отшлифованной подложкой • виниловых покрытий, а также покрытий из переработанного ПВХ • дерева и паркета • металла • бетона • керамики • ламината
--------------------------	--

Технические характеристики:	Основа: полиуретан Цвет: серый Консистенция: пастообразная Плотность готового клея: $\approx 1,85 \text{ г/см}^3$ Очиститель: растворитель 683/2 Отвердитель: Отвердитель 500 LF Соотношение для размешивания: 100 весовых частей Клея 140 15 весовых частей Отвердителя 500 LF Время для использования готовой смеси: ≈ 70 минут * Время для укладки: ≈ 100 минут * Время затвердевания: ≈ 24 часа * Способ нанесения: зубчатый шпатель A1/A2 (ТКВ) Расход: $450 - 650 \text{ г/м}^2$, в зависимости от основания и покрытия Срок хранения: ≈ 12 месяцев Условия хранения: в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре (5 - 40°), в сухом помещении, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки Морозостойчивый: да Маркировка по предписанию об опасных веществах: нет GISCODE: RU 1 Технический паспорт: по запросу	отвердитель изоцианат коричневый Xn
------------------------------------	---	--

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:	В соответствии с DIN 18365, 18202 должно быть ровным, чистым, продолжительно сухим, без трещин, прочным при сжатии и растяжении. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать. Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные места в основании рекомендуется загрунтовать Форбо Полиуретановой грунтовкой 045 или Эпоксидной грунтовкой 021. При наличии внутренних и наружных конструкций, соприкасающихся с основанием, необходимо прогрунтовать поверхность Эпоксидной грунтовкой 021 в целях защиты от капиллярной влаги. Т.к. данный клей обладает заполняющими характеристиками, поэтому не всегда требуется предварительное шпатлевание поверхности, в случае необходимости может применяться 2-К Полиуретановый клей 140 или 2-К Эпоксидная шпатлёвочная масса 910. Таким образом, прошпательванная поверхность посыпается сухим, прокалённым, мелкозернистым кварцевым песком, напр. Форбо Кварцевым песком 846 (для того, чтобы позднее нанесённый слой клея мог пристать к
-------------------	---

eurocol – the strong connection

предыдущему). До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

Условия:	Температура в помещении, самого пола, покрытия и клея должна быть: 15-25 °C, а относительная влажность воздуха - 40-75%, рекомендуется <65%. Клей затвердевает и под воздействием более низких температур, но усложняется процесс нанесения клея, т.к. при низких температурах увеличивается вязкость данного продукта. Время затвердевания увеличивается, а адгезия к гладким поверхностям (напр. металл) ухудшается (образование точки росы). При приклеивании плохо приклеиваемых, старых резиновых покрытий возможно улучшить адгезию с помощью Форбо Грунтовки Т, покрытия из ПВХ и переработанного ПВХ можно загрунтовать Форбо Грунтовкой S 200. При наличии постоянной влажности и в целях повышения устойчивости против щелочной влажности обращайтесь к нашим техническим консультантам.
Технология применения:	Тщательно размешайте клей и отвердитель с помощью электромешалки до образования однородного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем перелить готовый клей в чистую упаковку и ещё раз размешать. Следует размешивать только то количество клея, которое может быть использовано за время использования готового продукта. Нанесение клея зависит от вида приклеиваемого покрытия. Во многих случаях достаточно нанести клей зубчатым шпателем, напр. ТКВ/А1/А2 для покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой. Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея. При этом необходимо следить за тем, чтобы подложка покрытия была полностью покрыта клеевыми рифами, в противном случае необходимо заменить зубчатый шпатель. Т. к. в случае использования реактивных (2-х компонентных клеев) невозможно избежать «плавления» покрытия, не рекомендуется ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов. Рекомендуется укладка в направлении от покрытия, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. После затвердевания в течение прибл. 1 - 2 часов, необходимо ещё раз притереть или привальцевать напольное покрытие.
Для особого внимания:	Загрязнения на покрытии или инструментах следует очистить Растворителем 683/2 до затвердевания самого клея. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом. Отвердитель 500 LF реагирует на влагу из воздуха, поэтому следует хранить его в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Также рекомендуется носить подходящие перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные компоненты глубоко проникают в поры и тяжело удалимы.
Указание:	Продукт содержит опасные вещества. Соблюдайте правила безопасности! Не смешивать с другими продуктами, только с допустимыми. Вскрытые упаковки следует плотно закрывать и использовать в кратчайшие сроки. Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества.
Упаковка:	140 2-K-PUR-Клея - 6 кг или 12 кг нетто Отвердитель 500 LF + 0,9 кг или 1,8 кг
Примечание:	Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия. Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

TI_46025-140

Издание от 3 февраля 2005 заменяет
издание от 19 июля 2004