

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 70 СРЕДНЕМОДУЛЬНЫЙ

Хранение

Срок годности — как минимум 12 месяцев при хранении в прохладном, сухом месте в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С.



Меры безопасности

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Беречь от детей.



Упаковка

600 мл.



Описание материала

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ №70 — высококачественный однокомпонентный, постоянно эластичный, среднемодульный полиуретановый уплотнительный герметик, который до полимеризации представляет собой вязко-эластичную массу. После применения герметик полимеризуется при непрямом воздействии влаги и воздуха с образованием прочного соединения. Возможно окрашивание.

Назначение материала

- Эластичная герметизация лёгких металлических и стальных конструкций;
- герметизация вентиляционных каналов, силосов, контейнеров, резервуаров и т. п.;
- заполнение и герметизация компенсационных вертикальных и горизонтальных швов;

- уплотнение соединений в керамической плитке, бетонных плитах, в проходах труб и кабельных;
- водонепроницаемое соединение строительных и отделочных элементов, а также заполнение царапин, трещин и дилатаций (в т. ч. в полах);
- уплотнения в промышленном строительстве (терминалы, залы, склады), дорожном (строение дорог, мостов, паркингов), жилищном (бассейны, полы, фундаменты), гидротехническом (набережные, волноломы, судостроительные заводы);
- кровельные уплотнения.

Способ применения

Содержит полиизоцианат. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае контакта с глазами — промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Основные характеристики

Наименование параметра	Значение
Время затвердевания, мм в день, при 23 °С и относительной влажности 50 %	≈ 3
Время образования плёнки, мин., при 23 °С и относительной влажности 50 %	≈ 15
Удельный вес, г/мл, в пределах	1,15-1,19
Относительное удлинение при разрыве, % по норме DIN 53504	990
Упругость, МПа по норме DIN 53504	1,60
Термоустойчивость после затвердевания, °С	-30—+80
Размеры швов, мм	минимальная ширина
	-4
	максимальная ширина
	-20
Температура нанесения, °С	+5—+40
Температура эксплуатации, °С	-40—+80
Твердость по Шору А (ISO 868)	40
Модуль при 100 % растяжении, МПа, по норме DIN 53504	0,51