



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-N

Нейтральный силиконовый герметик для остекления и фасадных соединений



Описание продукта

Zwaluw Silicone-N-это нейтральный силиконовый герметик с низким модулем упругости, который отверждается при взаимодействии с влагой и образует прочное эластичное уплотнение.

Преимущества

- Нейтральное отверждение
- слабый запах, безопасный
- матовый внешний вид
- медленное пленкообразование и полимеризация
- подходит для ПММА
- высокое удлинение на разрыв и способность к подвижкам
- устойчивость УФ, вода и атмосфероустойчивость

Примечание

Герметик Zwaluw Silicone-N был специально разработан для прочного эластичного уплотнения соединительных и компенсационных швов в бетоне, кирпичной кладке, навесных стеновых конструкциях и герметизации атмосферных воздействий ⁽¹⁾. Подходит для герметизации листового материала PMMA и PC.

Примечание (1)

Совместимость краевых уплотнений изоляционного стекла с герметиками для остекления нельзя гарантировать, т.к. как состав краевых уплотнений может быть изменен производителем без предварительного уведомления. Любые рекомендации по совместимости герметиков для остекления с краевыми уплотнителями изоляционного стекла основаны на опыте и поэтому не могут быть гарантированы.

Указания по применению

Швы правильных размеров способны поглощать подвижки между строительными материалами. Глубина шва должна быть в правильном соотношении к ширине шва. Общее правило отношения глубины шва к ширине при ширине шва до 10 мм равно 1:1, при ширине и глубине шва не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна ширине, деленной на 3 плюс 6 мм. Более подробную информацию смотрите в техническом бюллетене на нашем сайте www.denbraven.com.

Дополнительная информация

100 % модульность	DIN 53504 S2	0,40 N/мм ²
Скорость нанесения	@ Ø3 мм/6,3 bar	100 гр/минут
Температура применения		+5°С до +40°С
Основа		нейтральный силикон
Время отверждения	@ +23°С/50% RH	2мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,40 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	750%
Текущность	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость при транспортировке		до -15°С
Подвижки		25%
Твердость по Шору А	DIN 53505	24
Пленкообразование	DBTM 16	30 минут @ +23°С/50% RH
Температурная устойчивость		-40°С до +120°С
Предел прочности	DIN 53504 S2	1,65 N/мм ²

Типичные значения

Ограничения

- Не пригодно для ПЭ, ПП, ПТПЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-N

Нейтральный силиконовый герметик для остекления и фасадных соединений

Подготовка поверхности

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (относительно окружающей среды и основания). Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, обезжиренными. Очистите основание при помощи очистителя Zwaluw Cleaner. Герметик Zwaluw Silicone-BB не требует грунтовки для непористых основаниях: стекло, окрашенное дерево, керамика и эмаль. Всегда проводите тест на адгезию перед нанесением герметика. Для выравнивания швов используйте Zwaluw Finisher.

Окрашивание

Zwaluw Silicone-N не окрашивается. Мы рекомендуем закрывать стыки малярным скотчем, в случае окрашивания поверхности, по избежания загрязнений силикона

Очистки

Инструмент и неотвержденный герметик можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Цвета

- черный, серый

Упаковка

- картридж 310 мл

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в герметичной оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет до 12 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM
---	--

Меры предосторожности

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной. Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

