

FASSBAND ALU

БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА ДУБЛИРОВАННАЯ МЕТАЛИЗИРОВАННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ПЛЕНКОЙ

ОПИСАНИЕ

FASSBAND ALU - бутиловая уплотнительная, липкая с одной стороны лента с неотделяемой алюминиевой пленкой. Продукт паро- и гидронепроницаем, устойчив к воздействию ультрафиолета и атмосферных явлений, не подвержен коррозии, не содержит растворителей и пластификаторов. Продукт имеет прекрасную адгезию практически к любым поверхностям и сохраняет прочность приклеивания практически при любой температуре. Ленты успешно прошли испытания в Институте по изучению и испытанию строительных материалов в Лейпциге, Германия. Как показала практика использования в России лента демонстрирует плотное сцепление и приклеивание к поверхности даже при температурах около -13°C

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зенитные фонари, теплицы, зимние сады).
- Для пароизоляции, уплотнения и проклеивания конструкционных и соединительных стыков в промышленности и строительстве (стекло-, металлопромышленность, автомобилестроение).
- Широкое распространение получила при герметизации оконных и фасадных стыков и швов.

Ленты FASSBAND имеют адгезию к следующим субстратам: к бетону, камню, стеклу, алюминию, анодированному алюминию, дереву, стали, цинковой жести, различные пластики, лакированные и глазированные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая область рабочих температур монтажа: от -10° С до +30° С.

Поверхность основания должна быть сухой, чистой, обезжиренной, без разделительного слоя. Для сильно шероховатых поверхностей рекомендуется нанести предварительно слой грунтовки. Продукт совместим не с любыми силиконами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал основы	Бутилкаучук , комбинированная пленка из ламинированного пластиковой пленкой алюминия.
Диапазон температур	от -40о С до +90оС
Плотность	1,47 г/ куб.см
Твердость по Шору	ок. 52
Прочность на сдвиг	2,8 Н /2 мм
Сопротивление отслаиванию	27 Н /25 мм
Водопаропроницаемость	< 0,023 мг/см ² /24часа
Устойчивость к УФ	очень хорошая
Устойчивость к озону	очень хорошая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Правильная подготовка поверхности является важным этапом для качественной укладки материала. Поверхность должна быть однородной, чистой и очищенной от свободных частиц (пыли, песка и т.д.), масел, смазок и других загрязнений. Допускается нанесение материала на слегка влажное основание.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Ленту перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности оригинальной упаковки. При минусовой температуре, после транспортировки, ленту следует поместить в тёплое помещение (+20С) на 1 сутки. Температура хранения от +5°С до +30°С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В оригинальной упаковке при условии выполнения указанных выше условий, срок годности материала составляет 12 месяцев.