

Силиконизированный
бумажный лайнер

Вспененный ПВХ с закрытыми
порами

Акриловый клей, устойчивый к
давлению

Серия 3521

Герметизация, амортизация ударов и вибрации

Norseal 3521 универсальная уплотнительная ПВХ лента низкой плотности с закрытыми порами.

Лента **Norseal** 3521 предназначена для различных уплотнений с требованиями энергопоглощения и герметичности. Применяется на строительном и на автомобильном рынках. Лента уравнивает силу сжатия и гибкость пенопластов низкой плотности в сочетании с прочностью и упругостью более твердых пенопластов.

Для правильного уплотнения лента должна быть сжата минимум на 30% в шве (в зависимости от формы уплотнения, а также шероховатости обеих поверхностей). В шве вспененная лента приспособляется к подвижкам шва, в связи с тепловым расширением или воздействиями окружающей среды.

Акриловый клей, используемый в лентах **Norseal**, является чувствительным к давлению и поэтому должен наноситься на чистые, сухие поверхности. Клей используется для удержания прокладки на месте перед ее сжатием.

Уровень огнестойкости

Norseal 3521 сертифицирована как B1 (DIN 4102-01, 05/98). Копии сертификатов предоставляются по запросу.

Варианты ленты

Лента **Norseal** 3520 без характеристик огнестойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация приборов
- окна и двери
- водонепроницаемое уплотнение в автомобиле
- системы кондиционирования и вентиляции

Norseal 3521 свойства

Тестирование характеристик выполняется с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются типичными значениями и не должны использоваться для целей составления спецификации.

Толщина:	1.5 - 3.0 - 4.5 - 6.0 - 7.5 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 15.0 мм- есть миним. кол-во при заказе
Ширина:	от 6 мм до 1422 мм
Минимальная применимая ширина:	1360 мм
Цвет:	черный, серый или белый

Другие толщины, длины рулонов, цвета и лайнеры доступны по запросу.
Пожалуйста, запрашивайте минимальные количества.

Свойства	Значение	Метод тестирования
Плотность (кг/м³)	100 - 155	ASTM D-1667
Компрессия, 30% (N/см)	4 - 8	ASTM D-1667
Отклонение, 30% (N/см²)	1 - 4	ASTM D-1667
Твердость (Шор 00)	26	ASTM D-2240
Прочность на разрыв (N/см²)	24	DIN 53571
Растяжение (%)	180	DIN 53571
Водопоглощение (%)	6	NTP-35
Температура эксплуатации (°C)	-30 до +70	

* NTP = Norton Test Procedure.

Хранение

материал должен храниться при комнатной температуре.

Срок годности

Адгезионные характеристики снижаются со временем, поэтому мы рекомендуем использовать их в течение 6 месяцев после доставки.



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за обеспечение соответствия и безопасности продукции Saint-Gobain Performance Plastics для всех предполагаемых применений и что материалы, которые будут использоваться соответствуют всем действующим нормативным требованиям. Saint-Gobain Performance Plastics не несет ответственности за какие-либо сбои продукта, которые возникают из-за неправильного использования материалов, что обеспечивает, вытекающих из проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев Saint-Gobain Performance Plastics гарантирует этот продукт (ы) быть свободным от дефектов в производстве. Единственное обязательство по применимому гарантии на изделие будет заменить любую часть доказав неисправна, или по нашему выбору, возместить его стоимость покупки.

Макет #1044EU | © Saint-Gobain октябрь 2020 | **Norseal** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.