

160/PP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт для звукоизоляции на полимерной основе и минеральных наполнителей. Это тяжелая масса универсального применения, предназначенная для звукоизоляции металлических, стеклопластиковых, пластмассовых, фанерных или кирпичных конструкций. Может использоваться отдельно или в качестве вставки в многослойные наполнители из пенополиуретана (PE и PU) и пористых минеральных или синтетических волокон. Продукт является экологически чистым. Он не содержит битума, галогенов или токсичных и вредных или опасных для здоровья и окружающей среды веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- машины, станки различных видов
- кабины промышленных автомобилей и грузовых автомобилей;
- строительство;
- прочее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал можно наносить на плоские или изогнутые поверхности. Он может быть высечен или медленно разрезан обычным промышленным резакром или ножницами. Если он не соединен с клеем, алюминиевой пленкой (на сетке или с тиснением), нетканым материалом (TnT PES или PP) для стандартной версии предусмотрена защитная пленка. Другая отделка доступна по запросу. При использовании самоклеящейся пленки рекомендуется применение при температуре не менее +20 ° C. Важно, чтобы контактная поверхность была сухой и без масла, жиров, растворителей и примесей в целом.

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ПО ЗАПРОСУ
ЛИСТЫ плотность: от 2 до 8 кг/м ² ширина: 1200 mm utile длина: 1200 mm	 > 8 ÷ 10 кг м ² макс 1100 мм при плотность 8 ÷ 10 кг/м ² максимально 3000 мм
РОЛИКИ плотность: от 2 до 8 кг/м ² ширина: 1200 мм полезная длина в зависимости от плотности	 > 8 ÷ 10 кг/м ² макс 1100 мм при плотность 8 ÷ 10 кг/м ²

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

антрацит/ слоновая кость



SCHEDA TECNICA

Технический паспорт

160/PP

Свойства	метод тестирования	типичные значения
плотность	ASTM D 1817 DIN 53550 UNI 7092	2,10 ± 0,10 гр/см³
твёрдость	ASTM D 2240 UNI -ISO 868 DIN 53505	50 ± 10
предел прочности при растяжении	ASTM D 412 DIN 50504 UNI 6065	> 0,5 n/mm²
растяжение на разрыв		> 70%
распространение пламени	UNI 3795 - ISO 3795	< 100 mm/min

N.B.: prove eseguite su campioni di 2,5 mm di spessore - trattandosi di articoli non vulcanizzabili, i valori si intendono indicativi

Sample thickness 2,5 mm - being the compound not curable, given values have to be taken as indicative

160/PP

потеря трансмиссии DIN 52210 Звукоизоляция от воздушных и ударных шумов
Transmission Loss (DIN 52210)

