

Материал

Однокомпонентный, модифицированный, полиуретановый клей.

Область применения

Предназначен для приклеивания полистирольных плит при утеплении фасадов, а также для прочих работ с полистиролом.

Упаковка

баллон	750мл
коробка	12шт

Цвет

зеленый

Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Результаты
класс огнестойкости		B2/B1
предельная температура для балона		10С°- 30°С
идеальная температура для баллона		20°С
предельная температура воздуха		5С°- 35°С
Плотность	LAB 015	15-25
Время схватывания	FEICA TM 1014	10мин
Полимеризация	FEICA TM 1005	35мин
Полная нагрузка		3часа
Осадок при полном выходе	FEICA TM 1003	3мл
Прочность при растяжении	ISO 527	75 k/Па
растяжение на разрыв (%)	ISO 527	14
Прочность при сжатии (к/Па 10%) в сухом виде	FEICA TM 1001	44
Прочность при сжатии (к/Па 10%) во влажном состоянии	FEICA TM 1001	32
Прочность на сдвиг к/Па	FEICA TM 1012	51
температурная устойчивость (длительная)		от-40°С до +90°С
температурная устойчивость (кратковременная)		от-40°С до +130°С
Срок хранения		12мес



PU010

Клей для полистирола




Основные преимущества

- Термостойкость отвердевшего клея -40°С до +90°С
- Устойчив к распаду, нагреву, воде и многим химическим соединениям
- Экономичный расход
- Полная нагрузка возможна через 3 часа после нанесения
- Клапан баллона позволяет использовать насадку распылитель AA210 взамен пистолета.


PU010

Клей для полистирола


illbruck
making it perfect.




Энергично встряхнуть баллон не менее 20 раз.




Накрутите баллон на пистолет.



Нанесите клей по периметру и зигзагообразно.



В течение 10 минут установите плиту на фасад



Излишки пены срезать ножом.



Клапан баллона подходит для применения насадки распылителя AA210

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф: +7 499 501 7980
Т: +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru