

Белый пергамин или пленка

Сшитый вспененный ПЭ

Акриловый клей

Клеевые ленты T111

Клеевая лента из вспененного полиэтилена общего назначения с акриловым клеем

Универсальная, экономичная клеевая лента с акриловым клеем, обеспечивает отличную адгезию и стойкость к отслаиванию с хорошей атмосферостойкостью. Продукт применяется как изнутри, так и снаружи в местах, где требуется определенная степень безопасности.

Пена представляет собой высококачественный полиолефин с высокой четкостью размеров, высокой степенью цветостойкости и адгезией. Широкий диапазон толщин и плотности предполагает использование ленты на негладких, неровных, изогнутых материалах.

Акриловый клей обладает отличной адгезией и стойкостью к отслаиванию к широкому спектру поверхностей.

Клеевая лента **Norbond® T111** не имеет очень широких температурных характеристик или сдвиговых характеристик и не подходит для сложных применений или тех, которые связаны с высокой нагрузкой.

Двусторонняя клеевая лента доступна в двух цветах: черный или белый. Толщина от 0,5 до 3.0мм. лайнер бывает двух видов: бумажный пергамин или пленка белого цвета. По запросу возможна односторонняя клеевая лента с ограничениями по минимальному заказываемому количеству.

Особенности

- разумная цена = адекватное качество для некритичных применений
- акриловый клей устойчивый к УФ
- особенно подходит для применений с чистой вырубкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- применение снаружи и внутри помещений
- клеевые применения общестроительные
- хорошая адгезия к широкому спектру пластиков

Norbond T111 Свойства

Тесты эффективности выполняются с использованием стандартных процедур тестирования.

Представленные значения являются типичными значениями и не должны использоваться для целей спецификации.

Цвет:	черный или белый
Лайнер:	белый пергамент. Пленка опционно.
Стандартная толщина:	от 0.5 до 3.0 мм
Рабочая ширина роликов:	минимум 1000мм
Упаковка:	ролики, масте ролики

Свойства	Метод тестирования		Значение
Разрывная прочность, kPa	AFERA 4004	типичная	675
Растяжение на разрыв, %	AFERA 4005	типичная	175
Водопоглощение, %		максимальная	1
180° отслаивание, N/см	AFERA 4001	типичная	2
Динамический разрыв, N/см ²	AFERA 4024	типичная	30
Прочность при растяжении N/см ²		типичная	35
Статическая адгезия сдвига, 1 кг, час	AFERA 4012	минимум	10
Рабочие температуры эксплуатации, °C			от -40 до +50

Инструкции

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, и при этих условиях срок годности составит минимум 12 месяцев.

Для обеспечения адекватной адгезии, обе поверхности должны быть чистыми и сухими; было установлено, что очистка поверхности смесью воды и изопропанола в соотношении 50/50 является адекватной. Низкие температуры в момент нанесения могут увеличить возможность образования конденсата на поверхности, что снизит конечную прочность соединения.

Клей самоклеющийся, поэтому мы рекомендуем наносить ленту при температуре не менее 15°C и таком высоком давлении, какое позволяет ваш рабочий процесс (рекомендуется давление не менее 1 Бар).



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в
России и СНГ - ООО Джифлекс



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.