

ME 531

ОКОННАЯ ЛЕНТА НАРУЖНАЯ ДИФфуЗИОННАЯ



ОПИСАНИЕ

ME 531 - Гидроизоляционная паропроницаемая лента из синтетического нетканого материала мембранного типа. Лента разработана для наружного слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для наружного применения
- Применение ленты обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения с уличной стороны и обеспечивает вывод влаги из пены наружу.
- Высокая адгезия монтажных полос
- Два вида клеевых полос: бутил-каучуковая и акриловая
- Легко монтируется на неровных поверхностях
- Лента готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов
- Возможны нестандартные размеры до 500мм под заказ

НАЗНАЧЕНИЕ

Лента предназначена для гидроизоляции монтажного шва светопрозрачной конструкции под отливом, а также любых других строительных швов и стыков. Лента имеет две клеевые полосы. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая - для крепления ленты к откосу стены. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах.

Для обеспечения требуемой долговечности диффузионных лент необходимо обеспечивать защиту их от прямого солнечного ультрафиолета. Например, защита обеспечивается при применении ленты в нижнем оконном монтажном шве, под отливом. Также возможно применение лент в качестве внешнего гидроизоляционного паропроницаемого слоя монтажного шва при монтаже пластиковых окон в зданиях с внешним утеплением стен.

УПАКОВКА

Ширина, мм	Длина рулона, м	Кол-во м. в коробке
100	50	150
125	50	100
150	50	100
200	50	50
300	50	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Водопоглощение	0,2%
Сопротивление паропрооницанию, не более	0,25 (м ² х ч х Па)/мг
Сопротивление текучести при температуре до +150° С, не более	2 мм
Прочность связи при отрыве от бетона от стали, не менее	0,1 МПа
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) от бетона 9с грунтом), ПВХ, дерева, металла, не менее	0,3 кгс/см
Водонепроницаемость, 600 Па в течение 2 ч	Отсутствие признаков проникновения воды
Минимальная температура монтажа с бутиловыми слоями	-15°С
Температура эксплуатации	От -60°С до +90°С
Устойчивость к УФ-лучам, не более	2-х недель
Срок хранения ленты, не менее	12 месяцев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть прочными, сухими и свободными от пыли, жира и остатков других материалов. В случае повреждения поверхности оконного проема необходимо восстановить. Стены из пористых материалов в местах приклеивания лент требуют предварительной обработки грунтовочным составом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зимнее время ленту необходимо выдерживать при температуре 23±2°С в течение 24 часов.

Приклеивать ленту нужно плотно по всей длине. Любой зазор или неплотность – это место проникновения в монтажную пену влаги. Углы ленты загибаются так, чтобы загнутые части образовывали бортики для предотвращения протечек в нижних углах оконного проема. Лента раскраивается на ровной поверхности. Оба конца ленты посередине надрезаются на длину, равную половине ширине ленты. Далее с ленты снимается антиадгезионная бумага на длине 10-15 см, один край ленты крепится к поверхности оконного блока, а другим - к поверхности проема. Надрезанные концы загибаются и приклеиваются на боковые наружные откосы, затем лента крепится к нижней части проема, а ее концы на боковых наружных откосах внахлест крепят на уже приклеенные загибы ленты. Монтажный зазор заполняется монтажной пеной со стороны помещения. По окончании монтажных работ ленту следует укрыть от воздействия УФ - излучения в течение 2-х недель.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить ленту необходимо в закрытых и сухих помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. При погрузочно-разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой запрещается.

При транспортировании и хранении ленты при температуре ниже -15° С, распаковку тары с лентой следует производить не ранее, чем через 24 часа после выдержки ее при температуре 23±2° С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Лента перевозится всеми видами крытого транспорта с учетом правил перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировке ленты необходимо принять меры по исключению возможности ее увлажнения, загрязнения или механических повреждений.