

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

EUROFOAM**EUROGOM**

АРТИКУЛ	SIL 240/EX 2000	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
СОСТАВ	СИЛИКОН	
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ - СЕРЫЙ	
ПЛОТНОСТЬ	1,25ГР/СМ3	DIN 53479-1976
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А	50 +/-5	ASTM D 2240-2004
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	Мпа min.10-11	ASTM D 412-1998А
РАСТЯЖЕНИЕ НА РАЗРЫВ	750%	ASTM D 412-1998А
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ	40 KN/m	ASTM D 624
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	- 60°С + 220°С	
ПИЩЕБЕЗОПАСНОСТЬ	ТЕСТИРОВАНИЕ F.D.A	

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ



РЕДАКЦИЯ 23/07/2020