

MONTAGEFIX-N (универсальный строительный клей)

6.10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Универсальный конструкционный клей на базе неопрена, содержащий растворитель.
Свойства	После высыхания остается эластичным. Имеет хорошую адгезию. Водостойкий и термостойчивый. Для наружных и внутренних работ. После затвердения обладает высокой прочностью.
Цвет	Желто-натуральный.
Упаковка	Пластиковые картриджи по 310 мл в коробках по 12 шт., в тубах по 80 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 9 месяцев при температуре от +5 °C до +25°C.
Назначение	В основном применяется для приклеивания плинтусов из ПВХ, а также для приклеивания дверных косяков; деревянных порогов; панелей, для облицовки плитками из древесины; каменных, бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Для приклеивания твердых древесно-волоконных плит. Для приклеивания керамических плиток, плиток из натурального камня и т.п. Не предназначен для клеек полистирола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный
Плотность	1,15 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропная
Время схватывания	Почти сразу.
Время затвердевания	До 72 часов.
Термостойчивость	-20°C до +70°C.
Упругость	5 кг/см ² (6 часов/+20°C), 20 кг/см ² (76 часов/+20°C)
Впитываемость воды	Не впитывает.
Расход	300-1000 г/м ² или 25-40 г/погонный метр.
Сухой остаток	58%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Камень, бетон, штукатурка, плитка, керамические материалы, ПВХ, гипс, сталь, алюминий. Нельзя наносить на основу реагирующую на растворители, например, полиэтилен, полипропилен и фторопласт, тефлон и битум.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Наносится с помощью ручных или пневматических пистолетов. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Клей наносится точно или полосами на поверхность или на наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальной клеевке приклеиваемый материал двигать сверху вниз. В случае неправильной клеевки, материал не отклеивать, а путем передвижения скорректировать его положение. При использовании в качестве контактного клея: склеиваемые детали смазать, склеить, снова отклеить и через 5 мин. окончательно прижать.
Средства очистки	Инструмент и руки мыть водой до удаления клея.
Меры безопасности	Во время работы с клеем позаботиться о соответствующей вентиляции помещения. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.