

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРОВЛИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная технология RUMA высокая эластичность и устойчивость к трещинам как у ПУ и быстрая полимеризация как у ММА
- 100% водостойкость и защита от УФ
- очень быстрая полимеризация 30 мин.при +15 °C
- Высочайшая устойчивость при экстремально низких и высоких температурах На большинстве поверхностей крыши
- грунтовка не требуется
- возможно наносить при (0 °C)
- холодное нанесение
- высокая паропроницаемость
- устойчивая система к прорастанию корней

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ

РЕРОМА® сверхпрочная гидроизоляционная система на основе полиуретановых модифицированных метакрилатов.

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕРОМА® идеально подходит для ремонта, реконструкции и гидроизоляции кровельных систем.

РЕРОМА® можно также использовать для гидроизоляции строительных деталей.

Примечание

Срок годности после смешивания катализатора РЕРОМА® составляет от 10 до 15 минут в зависимости от температуры окружающей среды и кол-ва используемого катализатора РЕРОМА® (C2).

УПАКОВКА

- 13 кг РЕРОМА® membrane / мембрана
- 25 кг РЕРОМА® membrane / мембрана
- 5 кг и 25 кг РЕРОМА® Thix / тиксотропное покрытие
- 20 кг РЕРОМА® Coloured Topcoat/ цветное финишное покрытие
- 25 кг РЕРОМА® CATALYST / катализатор
- 5 кг РЕРОМА® ACCELERATOR / ускоритель отверждения
- 5 кг и 10 кг РЕРОМА® CLEANER/ очиститель

Ткань: 100 м x 15 см

100 м x 1 м

Техническая информация (жидкое состояние)

Плотность:	1.36 гр/мл
Твердые вещ-ва:	100 %
Расход:	2.8 кг/м² в 2 слоя для получения 2 мм
Жизнеспособность (15 °C to 20 °C):	± 15 минут
Отверждение (15 °C, 50 % R.H.):	± 30 минут
Устойчивый к дождю:	± 20 минут
Температура нанесения:	From 0 °C to +30 °C

(твердое состояние)

	Несостаренный	Через 200 дней 80 °C	Через 1000 MJ/m² УФ излучение
Е-модульность ISO 527 MPa:	23.7	26.3	33.7
Прочность на разрыв MPa:	10.7	11.0	8.07
Растяжение %:	283	263	225
Огнестойкость (EN 13501-1 и DIN ENV 1187-1):		Euroclass E	
Протестировано:		ETAG 005 наивысший балл 4	
испытание на твердость		X	
статическое вдавливание		X	
низкие температуры:		X	
экстремально низкие температуры:		X	
высокие температуры:		X	
УФ излучение		X	
погружение в воду:		X	
прорастание корней:		X	

по запросу доступны другие показатели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка основания

Область, подлежащая гидроизоляции, должна быть сухой, чистой, без грязи, жира, масла и других элементов, которые могут препятствовать хорошей адгезии к основанию. Убедитесь, что поверхность позволяет наносить мембрану РЕРОМА® с толщиной сухой пленки не менее 2 мм.

Грунтовка не требуется для металлов, стекла, асфальта, ПВХ и рубероидов. Для бетонных, деревянных и цементных оснований нанесите подходящую грунтовку перед нанесением РЕРОМА®. Металлические детали должны быть без ржавчины.

Пузыри и дефекты должны быть устранены в соответствии с надлежащей практикой кровли.

Условия для нанесения

- температура воздуха и основания минимум -5 °C, максимум +35 °C.
- Температура основания всегда должна быть не менее чем на 3 °C выше температуры точки росы.
- В закрытых помещениях рекомендуется принудительная вентиляция с не менее чем 7-кратным воздухообменом в час. При несоблюдении условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.

Перемешивание

Перед использованием РЕРОМА® необходимо тщательно перемешать, чтобы добиться равномерного распределения парафина, содержащегося в продукте. Затем РЕРОМА® тщательно смешивают с катализатором РЕРОМА® (C2) (50% перекись дибензоила). Количество добавляемого порошка катализатора зависит от температуры.

Данные при упаковке 13 кг:

- при 30 °C 85 гр катализатора
- при 20 °C 170 гр катализатора
- при 10 °C 350 гр катализатора
- при ≤ 0 °C 520 гр катализатора

Данные при упаковке 25 кг:

- при 30 °C 170 гр катализатора
- при 20 °C 340 гр катализатора
- при 10 °C 700 гр катализатора
- при ≤ 0 °C 1000 гр катализатора

Примечание: вес к объему катализатора.

- 1 см³ катализатора РЕРОМА® (C2) = 0,64 г
- 1 гр катализатора РЕРОМА® (C2) = 1,57 см

Нанесение

РЕРОМА® наносится с помощью грабель, валика или резинового шпателя.

Расход: ± 2,8 кг/м² для 2-х слоев.

Нанесите 1,2 кг/м² РЕРОМА®. По влажному покрытию положите ткань и наносите второй слой мембраны из расчета 1,6 кг/м² РЕРОМА® и перекройте ткань не менее чем на 5 см. дайте высохнуть и когда полностью полимеризуется, нанесите цветное финишное покрытие РЕРОМА® COLOURED Top Coat.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при хранении в прохладном и сухом месте и в первоначально закрытой упаковке. Оптимальная температура хранения -15-20 °C.

Здоровье и безопасность При работе с РЕРОМА® необходимо надевать защитную одежду, перчатки и защитные очки.

Если продукт наносится в закрытых помещениях без естественной вентиляции, необходимо организовать принудительную вентиляцию. Избегайте сильной концентрации паров, а также прямого контакта с кожей или глазами. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Contact RPM/Belgium N.V. or Alteco Technik GmbH

ГАРАНТИЯ

RPM/Belgium N. V - Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары поставляются без дефектов и заменяют материалы, доказавшие свою дефектность, но не дает никаких гарантий относительно внешнего вида цвета.

Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, подтверждаются компанией RPM/Belgium N. V-Alteco Technik GmbH, чтобы быть точными и надежными.