

# COLLE CONDUCTRICE

**АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПЛАСТИКОВЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ (С МАЛОЙ ЭМИССИЕЙ ЛЕТАЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ)**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая схватывающая способность
- Легко наносится: одностороннее приклеивание
- Сокращенное использование медных лент при использовании совместно с токопроводящей грунтовкой Primaire Conducteur
- Подходит для полов с подогревом
- Прекрасная механическая прочность (к воздействию кресел на колесах)

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Токопроводящий клей Colle Conductrice предназначен для укладки пластиковых и текстильных токопроводящих покрытий. Он специально разработан для применения в помещениях с высокими требованиями по отводу статического электричества (компьютерные залы, заводы по сборке и производству электроники, лаборатории, телекоммуникационные центры, больничные помещения и операционные).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать в заводской таре.

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки<sup>(1)</sup>, на старую керамическую плитку и старый паркет (выровненные смесями ROXOL), ДСП<sup>(1)</sup>, фанера<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup>предварительно обработать грунтовкой

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если

влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Основа                            | акриловая эмульсия          |
| Плотность                         | около 1,3 г/см <sup>3</sup> |
| Сопротивление                     | ≤300 Ом                     |
| Цвет                              | светло-серый                |
| Время в рабочем состоянии         | от 30 до 45 минут           |
| Время гуммирования <sup>(2)</sup> | 10 минут                    |
| Окончательное высыхание           | около 48-72 часов           |
| Открытие движения                 | около 24 часов              |
| Температура нанесения             | + 10°C до +30°C             |
| Расход                            | 250-300 г/м <sup>2</sup>    |

<sup>(2)</sup>Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

<sup>(3)</sup>Время гуммирования – время первичного пленкообразования (испарения растворителей).

## МЕТОД А. МЕДНАЯ ЛЕНТА

Приклеивание медной ленты осуществляется при помощи токопроводящего клея Colle Conductrice. Токопроводящая сетка состоит из медных лент шириной 10-20 мм, уложенных в

шахматном порядке и заземленных каждые 40-60 м2.

Токопроводящий клей должен полностью покрывать медную ленту.

## МЕТОД Б. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ГРУНТОВКА

Наносить токопроводящую грунтовку Primaire Conducteur следует за 2 - 4 часа (при температуре +20°C и относительной влажности 65%) до нанесения токопроводящего клея Colle Conductrice. Благодаря проводимости токопроводящей грунтовки достаточно использовать одну медную ленту длиной 1,5-2 метра на каждые 40 кв.м. пола. Более подробную информацию смотрите в техническом описании токопроводящей грунтовки Primaire Conducteur. Заземление должно обязательно производиться электриком, а не укладчиком напольного покрытия.

## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности основания и шероховатости материала.

### ВЫБОР ШПАТЕЛЯ

| Тип покрытия или специального основания                                      | Шпатель,             | Средний расход, г/м <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Покрyтия с гладкой основой (ПВХ или каучук в плитках или рулонах)            | Pütz-Zahnform 40/A2  | 400 г                            |
| Покрyтия с шероховатой основой (ковровые покpытия с синтетической подложкой) | TKB - Zahnform S2/B1 | 500 г                            |

Время гуммирования<sup>(3)</sup> и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея и могут колебаться от 30 до 90 минут.

Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- После укладки напольного покрытия для обеспечения гарантируемой проводимости необходимо проверить электрическое сопротивление всей системы (поверхность + напольное покрытие) в соответствии со стандартами
- Несоблюдение времени гуммирования<sup>(3)</sup> или перерасход клея могут ухудшить возможность замены плитки
- Во всех случаях требуется соблюдать необходимое время высыхания для основания
- Инструменты и свежие пятна очищать водой.
- Тщательно закрыть ведро после использования

## ХРАНЕНИЕ

6 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от мороза.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 и 15 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукции без предварительного уведомления.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

