

POR 304/B-VI

ЛИСТЫ ИЗ EPDM с закрытыми порами пищебезопасные

ОПИСАНИЕ

POR 304/B-VI листы на основе EPDM с закрытыми порами. Доступны с клеевым слоем и без. Листы высокоплотные и устойчивые к озону, УФ, кислороду и температурам от -40°C до +100°C., обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Вулканизация происходит с добавлением серы, что обеспечивает высокую эластичность и восстановление формы. Отсутствует усадка после сжатия.



НАЗНАЧЕНИЕ

- Прокладки/ уплотнители в пищевом производстве
- Холодильное оборудование
- Прокладки в медицинском оборудовании

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Поставляется в листах

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
3	1000	2000
5	1000	2000
8	1000	2000
10	1000	2000
20	1000	2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
основа	EPDM этилен-пропилен-диеновый каучук	
Клеевой слой	Акрил	
Технический стандарт	ASTM D-1056	RE 42/ 2A2
Структура пор		закрытая
Плотность	ISO 845-88/ ASTM D3575	130кг/м³ +/-20
Цвет		Бежевый / белый
Водопоглощение	ASTM D 1056	2-5%
Температурная устойчивость	ASTM D 1056-07	-40C +100C
Линейная усадка 7 дней при +70C	ASTM D 1204	<3-5%
Относительное удлинение	ASTM D 412	>120%
Предел прочности на разрыв	ASTM D 412	6 кг/см² (600 кПа)
Сопротивление разрыву	ASTM D 624	4,7кг/см (0,47кN/м)
Устойчивость к УФ, озону	ASTM D1149-99	Очень хорошая/ озон 48 часов/ 200 rphm
Прочность при сжатии	ASTM D 1056/2000	при 25%- 0.45кг/см³ (45кПа)
Твердость по Шору	ASTM D 2240	50 +/-5
Соответствие стандарту пищебезопасности	FDA 177/2600	Тест пройден
Тестирование ПАУ	Полициклический ароматический углеводород	Категория 1 (кол-во ПАУ 18-0,5мг/кг)
Вулканизация		С добавлением серы