

YTONG®

YTONG

Клей для газобетона

Описание продукта

Клей для газобетона YTONG - однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для внутренних работ.

Технические характеристики и указания по применению

Выход клея: при бл. 110 мм при толщине дорожки 1,5 кв.см
Температура применения: от -10°C до +35°C
Температура внутри баллона: минимум +5°C (идеально от +20°C до +25°C)
Термостойкость: от -40°C до +100 °C (кратковременно до +120 °C)

Первичная адгезия при 20 °C/
65% относ. влажн.: при бл. 10 минут
Время отверждения при 20°C/
65% относ. влажн.: 40 минут
Полное отверждение при 20°C/
65% относ. влажн.: 12 часов
Образование поверхностной пленки
при 20°C/65% относ. влажн.: 3 минуты

Применение



1. Подготовка клея:

- Встряхните баллон при бл. 20 раз (перед каждым применением).
- Присоедините баллон к пистолетному адаптеру, отрегулируйте дозировку и убедитесь, что пена поступает в пистолет, выпустив небольшое количество клея из пистолета.
- Выход клея регулируется курком пистолета.

2. Укладка первого ряда:

Горизонтальная поверхность первого ряда блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, на вертикальную поверхность блоков наносится клей YTONG. Последующие ряды блоков укладываются, исключительно, на клей YTONG.

3. Очистка поверхности блоков от пыли:

Перед укладкой блоков на клей YTONG необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, наледи.

4. Укладка последующих рядов:

Дорожки клея YTONG наносятся диаметром при бл. 1,5 см параллельно краям блоков на расстоянии при бл. 5 см от краев. Наносите дорожки клея длиной не более 2 м, а газобетонные блоки укладывайте и выравнивайте не более 3 минут. Если приклеенный блок был удален с поверхности, то необходимо считать шпателем старый или засохший клей, заново нанести дорожки клея YTONG и уложить блок.

ТУ 2257-002-27840515-2015

Ориентировочный расход клея YTONG при 20 °C

Толщина стены	Число клеевых дорожек	Площадь стены	Количество блоков YTONG
50 мм	1	19,0 м²	122 шт
75 мм	1	19,0 м²	122 шт
100 мм	1	19,0 м²	122 шт
125 мм	2	9,6 м²	62 шт
150 мм	2	9,6 м²	62 шт
175 мм	2	9,6 м²	62 шт
200 мм	2	9,6 м²	62 шт
250 мм	3	6,45 м²	42 шт

YTONG

Клей для газобетона



- ✓ Экономия трудозатрат до 50%
- ✓ Простое и быстрое нанесение
- ✓ Полностью готовый к работе полиуретановый клей
- ✓ Высокая клеящая способность
- ✓ Возможность применения при температуре до -10 °C

Содержит: Дифенилметандиизоционат, изомеры и гомологи

Соблюдайте инструкции производителя.

Меры предосторожности:

- Бережть от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить.
- Не направлять распылённую жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания.
- Не протыкать баллон и не сжимать, даже после использования.
- Бережть от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C.
- Избегать вдыхания паров.
- Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
- Использовать защитные перчатки/ средства защиты для глаз / средства защиты для лица.
- В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.
- При попадании в глаза необходимо промыть их водой в течение нескольких минут.
- В случае воздействия или обеспокоенности необходимо обратиться к врачу.
- Держать в месте не доступном для детей.

У лиц, чувствительных к диизоцианатам, могут развиваться аллергические реакции при применении этого продукта. Лица, страдающие астмой, экземой или имеющие проблемы с кожей, должны избегать контакта с этим продуктом. Этот продукт не должен применяться в условиях плохой вентиляции без маски с присоединённым газовым фильтром (например тип A1 по стандарту EN 14387).

Указания

Соблюдайте положения настоящей инструкции.

Условия хранения и транспортировки

Баллоны с клеем хранить и транспортировать в вертикальном положении в упаковке производителя при температуре от +5°C до +30°C. Допускается кратковременная транспортировка при отрицательных температурах окружающей среды (до -20°C), с последующей выдержкой баллонов, около 2-х суток, при положительной температуре.

Предупреждения

- Легко воспламеняется.
- Баллон под давлением: при нагревании может взорваться.
- При попадании на кожу может вызывать аллергическую реакцию.
- Вызывает раздражение глаз.
- Вызывает раздражение кожи.
- Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании.



Срок годности – 12 месяцев с даты производства (дату производства см. на дне баллона).

Произведено по заказу: ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр",
143204, Московская область, Можайский район, поселок Строитель.
Тел.: +7 (495) 710-70-23
Производитель: ООО "ТРИС",
423230, Россия, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Строительная 10.
Тел. 8(85594) 4-80-86; 8-804-333-6940.

750ml

1000	3	e
------	---	---

YTONG

Клей для газобетона

