

Карта технических данных TYTAN Герметик акриловый для Гипсокартонных Плит



Герметик для гипсокартонных плит TYTAN — это однокомпонентный пластозластичный акриловый герметик специально предназначен для профессиональной герметизации и заполнения швов между гипсокартонными плитами, для избежания трещин, скрывания и исправления дефектов штукатурки на стенах и потолках. Этот высококачественный продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей.

- гипс
- штукатурка
- кирпич
- керамика
- древесина
- цемент

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⇒ Подходит для швов с деформацией $\pm 12,5\%$
- ⇒ Широкий спектр строительных работ
- ⇒ Отличная адгезия к большинству пористых материалов
- ⇒ Можно применять на влажные пористые поверхности
- ⇒ Короткое время образования пленки
- ⇒ Можно красить
- ⇒ Водостойчив после отверждения
- ⇒ Легко очищается водой
- ⇒ Глянцевая отделка
- ⇒ Без запаха
- ⇒ Готовый к применению

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит
- мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
- заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках
- герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам
- герметизация элементов из газобетона
- герметизация мало деформационных конструктивных швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др.

СТАНДАРТЫ

Герметик для гипсокартонных плит TYTAN соответствует требованиям стандарта ISO 11600 тип F, класс 12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция	паста
Доступные цвета	белый
Плотность	$1,59 \pm 0,05 \text{ гр/см}^3$
Образование пленки	от 5 до 15 мин.
Время отверждения	1мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения	$+5^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$ (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость	$-25^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проектирование шва: ширина шва должна быть рассчитана приблизительно из двенадцатикратного предполагаемого движения шва и попадать в диапазон границ от 6 до 24 мм. Глубина шва должна быть минимум 6 мм максимум 9мм. Размер шва не должен превышать 12 мм x 12 мм. Если глубина шва превышает 12 мм необходимо использовать Уплотнительный шнур TYTAN.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой TYTAN. В случае нанесения герметика на неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.

Нанесение: Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более

прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в **средстве для выравнивания TYTAN** или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту. После нанесения защищать герметик от дождя в течение минимум 6 часов. После отверждения герметик можно красить большинством вододисперсионных красок. Совместимость герметика с краской требует предварительного тестирования.

Очистка: Легко очищается до отверждения. После отверждения можно удалить только механическим способом.

Примечание

Герметик для гипсокартонных плит TYTAN не следует применять:

- для швов с длительным контактом с водой
- если идет или собирается дождь
- на битумных и смолистых материалах и пластмассах, содержащих пластификаторы

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полезные дополнительные продукты

- Уплотнительный шнур TYTAN гарантирует правильные размеры шва,
- Защитная малярная лента TYTAN гарантирует чистые и аккуратные края шва,
- Средство для выравнивания TYTAN обеспечивает ровную поверхность шва,
- Шпатель для выравнивания TYTAN помогает разгладить шов

Приблизительный расчет расхода герметика

Кол-во метров на 1 картридж 310 мл. Данные значения для прямоугольных швов являются приблизительными и служат в качестве ориентира. Глубина шва измеряется к задней части сечения.

Кол-во погонных метров на 1 картридж 310 мл								
Глубина шва в мм	Ширина шва в мм 	5	7	10	12	15	20	25
5		12	8	6				
7			6	4	3			
10				3	2,5	2,0	1,5	
12					2,1	1,7	1,2	1,0
15						1,3	1,0	0,8

Информация по логистике

Код продукта	Объем наполнения	Цвет	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
32684	310 мл	белый	картридж	12	1440
32691	600 мл	белый	файл-пакет	12	1056

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от 0°C до +25°C в сухом месте, защищенном от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Наземный транспорт:	ADR:	Разрешено
Морской транспорт:	IMDG:	Разрешено
Воздушный транспорт:	ICAO / IATA-DGR:	Разрешено
UN номер:		Отсутствует

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

S2 Хранить в недоступных для детей местах. **S29** Не выливать в канализацию.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией Селена. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.