

SWS UNIVERSAL FOLIEBAND OUTSIDE


Эластичная уплотняющая паропропускающая лента, покрытая полиэфирным нетканым материалом

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Несущая основа	Высококачественная паропропускающая пленка
Цвет	Белый
Паропропускаемость	$S_d \leq 0,05 \text{ m}$
Сопротивление растяжению	$> 10 \text{ МПа}$ (EN ISO 527-1:1998)
Удлинение до разрыва	$> 35 \%$ (EN ISO 527-1:1998)
Модуль упругости при растяжении	$> 90 \text{ Мпа}$ (EN ISO 527-1:1998)
Температура применения	От $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+35 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Термостойкость	От $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Упаковка	Рулоны ленты длиной 25 м, шириной 70 мм, 100 мм или 150 мм

Описание продукта:



- Эластичная паропропускающая пленка, с очень хорошей адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к акриловому стеклу и поликарбонатам
- двухсторонняя клеящая полоска и бутиловый слой позволяют приклеить пленку как к оконной коробке, так к стене
- обеспечивает диффузию водяного пара изнутри наружу и защищает от дождя
- растяжима по ширине, эластична – принимает движения сооружений
- можно красить или штукатурить

Области применения:

Паропропускаемое уплотнение оконных соединений снаружи.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от $+10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Инструкция по применению:

- ленту отрезать с запасом ок. 10 см по отношению к периметру рамы
- оторвать желтую предохраняющую бумагу с клеящего слоя и наклеить ленту на раму перед механическим закреплением окна
- закрепить окно и заполнить щель между рамой и стеной монтажной пеной Соудал. После отверждения отрезать излишки пены.
- оторвать предохраняющую бумагу со слоя бутила и наклеить ленту на стену. Хорошо прижать. Ширина приклеенного слоя бутила должна быть не менее 10 мм.
- ленту можно штукатурить или красить дисперсионными красками

Меры безопасности:

Соблюдать обычные гигиенические предосторожности.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.