



Kisling AG

Motorenstrasse 102

CH-8620 Wetzikon

Телефон +41 (0)58 272 01 01

Телефакс +41 (0)58 272 01 03

info@kisling.com

www.kisling.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ergo 5039

Универсальный клей

Описание

Тиксотропный гель, позволяющий выполнять работы над головой или на вертикальных поверхностях.

Отличное заполнение зазоров. Быстрое отверждение даже на некоторых видах древесины.

Физические свойства (жидкий продукт)

Химическая основа:	этиловый эфир α -цианаакриловой кислоты
Цвет:	мутный/бесцветный
Вязкость:	тиксотропный гель
Плотность:	1,08 г/см ³ DIN 51757
Точка вспышки:	87 °C DIN 55213
Срок годности:	12 месяцев при комнатной температуре
Время схватывания	
Алюминий/алюминий:	90–110 с
Резина БСК/БСК:	18–24 с
Поликарбонат/поликарбонат:	22–25 с
Резина СКЭП/СКЭП:	15–40 с
Конечная прочность:	24 ч

Физические свойства — (отвержденная пленка)

Прочность на растяжение при сдвиге	
Алюминий/алюминий:	> 14 Н/мм ² DIN EN 1465
Сила растяжения на круглых резиновых профилях	
Резина БСК/БСК $\varnothing$ 18 мм:	> 1750 Н
БСК/БСК 10 суток/70 °C:	> 1750 Н
Резина СКЭП/СКЭП $\varnothing$ 16 мм:	> 220 Н
СКЭП/СКЭП 10 суток/70 °C:	> 220 Н
Рабочий диапазон температур:	–30...+80 °C
Точка плавления:	165 °C

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

Содержащиеся здесь сведения предоставляются добросовестным образом и полагаются точными. Однако поскольку условия и способы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эти сведения не следует применять в качестве замены испытаний, проводимых заказчиком с целью удостовериться в безопасности, эффективности и полной пригодности продукции компании KISLING для конкретного конечного применения. Единственной гарантией со стороны компании KISLING является то, что данный продукт соответствует торговым спецификациям компании KISLING, действующим на момент его отгрузки. Исключительное возмещение заказчику ущерба от несоблюдения такой гарантии ограничивается возвратом суммы закупочной стоимости или заменой любого продукта, в отношении которого доказано его отклонение от гарантированного состояния. В связи с этим компания KISLING отказывается от какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в отношении пригодности продукции к конкретному применению или его коммерческой ценности. Если только компания KISLING не предоставит заказчику конкретного, заверенного надлежащей подписью подтверждения пригодности для использования, компания KISLING отказывается от ответственности за какие-либо случайные или последующие косвенные убытки. Предлагаемые способы и области применения не следует принимать за побуждения к нарушению какого-либо конкретного патента.