




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащита

ВОЗДУХОВОДОВ

базальтовый фольгированный материал

ОГРАКС-ВЕНТ



Область применения

Огракс-ВЕНТ применяется для создания огнезащиты воздуховодов, приточно-вытяжных систем общеобменной противодымной аварийной вентиляции, систем кондиционирования, местных отсосов, каналов технологической вентиляции (включая газоходы), дымоходов различного назначения.

Описание огнезащитного материала

Система Огракс-ВЕНТ представляет собой базальтовый фольгированный материал Огракс-БМ и огнестойкий клеевой состав Огракс-К. Огнезащитный базальтовый материал обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранить целостность поверхности воздуховодов при пожаре и, как следствие, предотвратить распространение пожара по вентиляционным системам.

Монтаж

- Предварительно очистить поверхность от любых загрязнений, ржавчины, удалить старые лакокрасочные покрытия, при необходимости нанести грунтовку. Поверхность должна быть сухой.
- Работы производить при температуре воздуха не ниже +5 °С, относительной влажности не более 85%.
- Клеевой состав тщательно перемешать.
- Нанести клеевой состав на защищаемую поверхность при помощи шпателя, кисти, воздушным или безвоздушным распылением.
- Раскроить базальтовый огнезащитный рулонный материал на куски требуемого размера.
- Обернуть поверхность защищаемой конструкции с нанесенным влажным слоем клеевого состава огнезащитным материалом фольгой наружу. Края материала монтируются с нахлестом 50 мм.
- При необходимости дополнительно закрепить ОЗМ стальной проволокой в качестве хомута. По желанию проволоку и стыки закрыть алюминиевым скотчем.
- Использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Характеристики

Условия хранения и транспортировки	температура от - 50°С до +60 °С ; Огракс-К : хранить и транспортировать в плотно закрытой таре; Огракс-БМ: хранить в закрытых сухих помещениях с влажностью до 85%, уложенными в штабели в горизонтальном положении
Гарантийный срок хранения	1 год со дня изготовления
Срок эксплуатации	соответствует сроку службы воздуховода

Свойства

Огракс-БМ

Длина	до 30 м
Ширина	1 м

Огракс-К

Цвет	светло-коричневый
Плотность	1,6±0,2 г/см ³

Расход материала

Огнестойкость	EI 60	EI 90
Толщина базальтового огнезащитного материала, мм	5	8
Толщина клеевого состава, мм	0,5	0,5
Теоретический расход клеевого состава, кг/м ²	1	1



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**