

PU CONSTRUCT 1K

Полиуретановый монтажный клей

Дата: 20/05/09

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Химическая основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Открытое время*	Ок. 10 мин
Время схватывания*	Ок. 45 мин
Плотность	Ок. 1,5 г/мл
Влагостойкость	D4 в соответствии с DIN EN 204
Термостойкость	От -30°C до +100°C после отверждения
Прочность на разрыв	>10 Н/мм ²
Сухой остаток	100% (не содержит растворителей)

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

PU CONSTRUCT 1K – однокомпонентный полиуретановый монтажный клей с высокой скоростью полимеризации, адгезионной прочностью и отличной влагостойкостью.

Характеристики:

- Наносится из тубы
- Быстрое отверждение
- Высокая скорость набора начальной прочности
- Очень высокая адгезионная прочность
- Класс влагостойкости: D4
- Отсутствует эффект пропитки
- Эффективен на влажных субстратах
- Заполняющая способность для неровных субстратов
- Не содержит растворителей

Области применения:

Любые задачи по склеиванию дерева
Производство мебели
Изготовление оконных рам, дверных блоков, приклеивание алюминиевого уголка
Приклеивание изоляционных материалов (в т.ч. пенополистирола)
Приклеивание деревянных конструктивных элементов

Упаковка:

Цвет: беловато-бежевый

Упаковка: туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Поверхности:

Типы: любые материалы, кроме ПЭ и ПП.


Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Легкое увлажнение поверхностей ускоряет полимеризацию и улучшает заполняющие свойства вспенивающегося клея. Нанесите клей на одну из поверхностей при помощи выдавливающего пистолета. Соедините детали в течение 10 минут и зафиксируйте струбциной для обеспечения максимально высокой прочности.

Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость.

Инструкция по применению:

Метод: Ручной или пневматический выдавливающий пистолет.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.



PU CONSTRUCT 1K

Полиуретановый монтажный клей

Дата: 20/05/09**Страницы: 2 из 2***Температура применения:* от +5 °C до +35 °C*Очистка:* с помощью ацетона*Ремонт:* с помощью PU CONSTRUCT 1K**Рекомендации по безопасности:**

Используйте защитные перчатки.
Применяйте стандартные правила
промышленной техники безопасности.

Замечания:

Мы рекомендуем проводить собственные
предварительные испытания для оценки
совместимости данного продукта с некоторыми
особыми субстратами.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.