



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw High Tack Natural Stone

Высокопрочный клей для камня с быстрым набором прочности



Описание товара

Zwaluw High Tack Natural Stone – высокопрочный клей на гибридной основе с быстрым набором прочности. Гарантированно не оставляет пятен на натуральном камне.

Основные характеристики

- Не содержит пластификаторов, не окрашивает натуральным камень
- Высокое начальное схватывание
- Не требует механической поддержки
- Высокий модуль упругости и механическая прочность
- Не содержит изоцианатов и растворителей
- Прочность + эластичность соединения
- Не дает усадку
- Не агрессивен к металлам
- Нейтральное отверждение, почти без запаха
- Хорошая устойчивость к воздействию УФ излучения, влаги и атмосферным воздействиям
- Высокая адгезия ко многим основаниям без применения грунтовок

Область применения

Zwaluw High Tack Natural Stone разработан как универсальный высокоэластичный клей для склеивания различных материалов. Специальная формула гарантированно не оставляет пятен на натуральном камне и на пористых материалах склонных к окрашиванию.

Применяется для склеивания панелей HPL и панелей из цементного волокна, а также любых другим материалов, применяющихся в строительстве и промышленности.

Руководство по применению

Применять клей с поставляемой V-насадкой, нанося клей вертикальными полосами с интервалами 10-20см между ними, для обеспечения вентиляции. Привести приклеиваемый элемент в нужное положение и прижать так, чтобы толщина клея между приклеиваемым элементом и основанием была минимум 2-3мм. Не наносить клей точками!

По причине высокой начальной хватки поддержка во время отверждения клея обычно не требуется.

Для получения подборных рекомендаций по применению материала в каждом отдельном случае, просьба обратиться в технический отдел компании Den Braven в вашем регионе.

Технические характеристики

Модуль 100%	DIN 53504 S2	1,20 Н/мм ²
Норма выхода	Ø2,5 мм/6,3 бар	20 г/мин
Температура применения		- 15°C до + 40°C
Основа		Гибрид
Время затвердевания	@ + 23°C/50% RH	Примерно 2-3 мм за 24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,54 г/мл
Стекание	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость во время транспортировки		до - 15°C
Твердость по ШОРО А	DIN 53505	56
Формирование пленки	DBTM 10.00	10 минут + 23°C/50% RH
Термостойкость		- 60°C to + 90° C
Прочность на разрыв	DIN 53504 S2	2,00 Н/мм ²

Эти значения являются типичными свойствами и могут изменяться на +/- 3%



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «ДжиФлекс»
Т +7 (495) 665-29-05 | E info@gflex.ru

23-11-2018
13:03:58
UTC



Технический паспорт

Zwaluw High Tack Natural Stone

Высокопрочный клей для камня с быстрым набором прочности

Ограничения

- Не подходит для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластмасс, неопреновых и битумных субстратов
- Не подходит для непрерывного воздействия воды
- Не пригоден для длительно контакта с хлоридами

Подготовка поверхности и финишная обработка

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5°C до +40°C. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Поверхности очищать с помощью Zwaluw Cleaner. Zwaluw® High Tack характеризуется превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки с помощью Zwaluw Primer B1. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением. Для разглаживания шва использовать Zwaluw Finisher.

Очистка

Не затвердевший материал может быть очищен с помощью Zwaluw Cleaner или других профессиональных очистителей. Затвердевший материал удаляется механически. Руки могут быть очищены с помощью Zwaluw Wipes.

Цвет(а)

- Белый

Упаковка

- Картридж 290 мл

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до + 25 °C в сухом помещении. Срок годности составляет 18 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности в паспорте безопасности MSDS.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной информации.

Disclaimer

All information in this document and in all our other publications (including electronic ones) is based on our current knowledge and experience and is the exclusive (intellectual) property of Den Braven. No part of this document may be copied, shown to third parties, reproduced, communicated to the public or used in any other way without Den Braven's written consent. The technical information in this document serves as an indication and is non-exhaustive. Den Braven is not liable for any damage, either directly or indirectly, due to (editorial) errors, incompleteness and/or incorrectness of this document. This includes, but is not limited to, incompleteness and/or incorrectness due to technological changes or any research conducted between the date of publication of this document and the date on which the product is acquired. Den Braven reserves the right to amend the wording of this document. Den Braven cannot be held liable for any damage, either directly or indirectly, due to the use of the product(s) depicted in this document. The user must read and understand the information in this document and other documents relating to the products prior to the use of the product. The user is responsible for performing all the requisite tests to make sure that the product is suitable for its intended use. We have no influence in what way the product is applied and/or any circumstances relating to events occurring during storage or transport and therefore we do not accept any liability for damage whatsoever. All deliveries are made exclusively in accordance with our general terms of conditions which have been filed at the Dutch Chamber of Commerce.

Сертификация

	Emicode EC1 Plus
	M1