

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-12 ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

Описание	Однокомпонентный паропроницаемый состав на акрилатной основе.
Область применения	Предназначен для монтажа наружного контура оконных, балконных и витражных конструкций. Не рекомендуется использовать в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой.
Преимущества	• хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу • высокая паропроницаемость • защита от потерь тепла • препятствует проникновению воды и ветра • атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению • легко окрашивается • высокая эластичность
Способ применения	Перед нанесением герметика необходимо очистить поверхность от пыли, загрязнений, отслаивающихся фрагментов. Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, кисти, монтажного пистолета или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 3 до 5 мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется: перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем; нанести герметик, удалить скотч. Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от -10°C до +0°C, от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 70%. Нанесение на поверхность, покрытую наледью, не допускается. Перед герметизацией поверхность следует заблаговременно защитить от дождя. Нанесенный герметик следует защитить от прямого воздействия атмосферных осадков на время пленкообразования — не менее 2 часов (при 23°C) и не более 24 часов.
Меры предосторожности	Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

**Технические
характеристики**

Расход, гр./п.м.	90 (при толщине слоя 3 мм. и ширине шва 20 мм.)
Цвет	белый, возможна колеровка
Допустимая деформация	10-15%
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	300
Условная прочность в момент разрыва, мПа, не менее	0,4
Отверждение герметика	высыхание
Сопротивление паропрооницанию, при толщине 3 мм, не более	0,25 м ² *ч*Па/мг
Плотность, кг/м ³	1500
Время отверждения, дней	3-8
Усадка герметика, %	10-15
Диапазон температур нанесения	-20°C до 0°C, от +5°C до +35°C
Диапазон температур эксплуатации	От -30°C до +70°C
Срок годности, месяцев	12
Количество циклов заморозки /размораживания	5
Прогнозируемый срок службы, не менее, лет	20 (при толщине слоя герметика 3 мм. и деформативности шва не более 15 %)

Состав

Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки.

Расход

90 гр/м.п. (при толщине слоя 3 мм. и ширине шва 20 мм.).

Время высыхания

Покрывается полимерной пленкой за 20 минут, полностью полимеризуется за 3 – 8 дней. Зависит от окружающей температуры и влажности воздуха.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

310 мл картридж (12)
 600 мл файл-пакет (12)
 3,7,15 кг пластиковое ведро