

ALUBAND

(алюминиевая изоляционная фольга)

7.33

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Самоклеющаяся битумная кровельная лента, ламинированная алюминиевой фольгой.
Свойства	Хорошая адгезия ко всем поверхностям. Легко накладывается. Высокая атмосферостойкость. Битумный слой защищен специальной предохранительной пленкой.
Цвет	Алюминиевый (блестящий).
Упаковка	Рулоны длиной 10 м в коробках. Ширина ленты: 5 см; 7,5 см; 10 см; 15см; 10 см; 30 см; Другая ширина по заказу.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
Назначение	Используется для обшивки слуховых окон и дымоотводов. Для уплотнения наружных подоконников. Для наклеивания в углах стен. Для уплотнения гофрированных листов. Для уплотнения водосточных труб. Для уплотнения стальных конструкций и соединений между стенами. В санитарных помещениях: уплотнение наружных углов для предохранения от избыточной влажности (под плитками).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия	Непосредственная к различным поверхностям. Для повышения адгезии поверхность можно предварительно загрунтовать грунтом (праймером) Flashbandprimer.
Порог размягчения	+110°C.
Окрашивание	Допускается, но возможно образование пятен, при контакте с битумом.
Термоустойчивость	От -10°C до +80°C.
Толщина	1,35 мм (1,3 мм - слой битума, 0,05 мм - толщина алюминиевой фольги).
Предел прочности при растяжении	35 Н/кв.см
Предел прочности при раздирании	30 Н/кв.см
Сопротивление отслаиванию	40 Н/кв.см
Относительное удлинение при разрыве	20%.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Виды поверхностей Строительные материалы общего применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Накладывается при температуре от +5°C до +40°C. При более низкой температуре ленту рекомендуется нагреть до комнатной температуры, с целью повышения ее адгезии и облегчения наложения. Если поверхность предварительно грунтуется, то до наложения ленты грунт должен высохнуть. Перед наложением ленты защитную антиадгезионную бумагу удалить и начинать накладывать ленту с одного конца, постепенно разматывая рулон. При этом ленту необходимо проглаживать влажной ветошью или ручным роликом (не использовать инструмент, который мог бы повредить алюминиевый слой) для удаления пузырей. Все нахлесты должны иметь ширину не менее 25 мм. Во время размотки сохранять натяжение и постепенно удалять защитную бумагу. При наложении ленты в углах, приклеить ее сначала к одной поверхности, затем к другой. Завершив наложение, край ленты отбортовать или сплющить роликом. Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, свободной от пыли, жира и не иметь выступов. Пористые поверхности необходимо загрунтовать.
Средства очистки	Инструмент - спиртом, скипидаром. Руки - продуктом Handfris или водой с мылом. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.