

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

07.14.v4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА HERTALAN® EASY COVER

HERTALAN® EASY COVER

HERTALAN® EASY COVER – универсальная гидроизоляционная кровельная мембрана. Благодаря своим прочностным характеристикам, HERTALAN® EASY COVER используется на самых ответственных объектах для гидроизоляции поверхностей, подверженных серьезному внешнему воздействию. HERTALAN® EASY COVER используется для гидроизоляции плоских и наклонных кровель. Применение HERTALAN® EASY COVER возможно при реализации любых типов кровельных систем (механическая, балластная, инверсионная, клеевая и т.д.).

Материал HERTALAN® EASY COVER устойчив к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона. Отдельные полотна мембраны HERTALAN® EASY COVER склеиваются специализированным клеем, гарантировано обеспечивающего качество склейки. В результате получается прочный, сплошной, гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю безремонтную эксплуатацию кровли. Прогнозируемый срок безремонтной службы HERTALAN® EASY COVER составляет не менее 50 лет.

Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли с применением материала HERTALAN® EASY COVER эксплуатируются на ряде объектов уже более 40 лет без единого ремонта.

HERTALAN® EASY COVER			
Длина	20 м	Полимер	ЭПДМ
Ширина	1.4 м	Цвет	Черный
Толщина	1.2 / 1.3 / 1.5 / 2.0 мм	Вес	1.23 кг/м ² (1 мм)

В таблице приведены стандартные размеры. По вопросам мембран нестандартных размеров обращайтесь к представителю HERTALAN в России

Технические характеристики материала

Свойство материала		Спецификации	Показатель
Внешний вид (EN1850-2)		Выполнен	Соответствует
Прямолинейность кромок (EN1848-2)	мм	≤ 30	Соответствует
Ровность (EN1848-2)	мм	≤ 10	Соответствует
Прочность на растяжение (l/t) (EN 12311-2B)	Н/мм ²	≥ 8.0	8.7/8.6
Удлинение при разрыве (l/t) (EN 12311-2B)	%	≥ 400	530/480
Прочность на разрыв (l/t) (EN 12310-2)	N	≥ 25	40/62
Стабильность размеров (l/t) (EN 1107-2)	%	max. 0.2	0.08/0.05
Прочность клеевого соединения (EN 12316-2)	Н/50мм	≥ 50	69 / 191*
Сопротивление сдвигам (EN 12317-2)	Н/50мм	≥ 200	282 / 341*
Огнестойкость (EN 13501-1)	-	Класс Е	Класс Е
Устойчивость к распространению огня (EN 13501-5)	-	Выполнен	Сертификат CTG K4276
Устойчивость статической нагрузке (EN 12730)	кг	≥ 25	25
Устойчивость к динамической нагрузке (EN 12691)	мм	≥ 300	300
Устойчивость к проростанию корней (EN 13948)	-	Выполнен	Сертификат CTG K4276

* Значение для клеевого шва, и шва склеенного горячим методом, соответственно.

l/t - продольное/поперечное

Свойства материала		Спецификации	Показатель
Водонепроницаемость (EN 1928)	-	Водонепроницаемый	Соответствует
Гибкость при низких температурах (EN 495-5)	°C	≤ -45	≤ -45
Гибкость после "старения" (EN 1297/495-5)		Выполнен	Соответствует
Химическая стойкость (EN 1847)		Выполнен	Соответствует
Стойкость к граду (EN 13583)			
Твердая поверхность	м/с	≥ 17	17
Мягкая поверхность	м/с	≥ 35	37
Паропроницаемость (EN 1931)		70,000	70,000
Стойкость к озону (EN 1844)		Выполнен	Соответствует
Совместимость с битумом (EN 1548)	-	Выполнен	Соответствует



Carlisle Construction Materials Ltd.

Ground Floor Office Suite • Lancaster House • Concorde Way • Millennium Business Park • Mansfield Notts NG19 7DW
T +44 (0)1623 627 285 • F +44 (0)1623 652 741 • info.uk@ccm-europe.com