

Лайнер синего цвета

Самоклеющийся акрил

СЕРИЯ A7500

Двусторонняя акриловая лента

Серия лент **Saint-Gobain® Norbond® A7500** выполнена в черном цвете, обладает высокими адгезионными и вязкоэластичными свойствами. Лента подходит для промышленного применения, где важен темный цвет изделия. Применяется внутри и снаружи помещений. Лента **A7500** обладает надежной длительной адгезией с поверхностями, которые отличает высокая поверхностная энергия.

Вязкоэластичный состав ленты A7500 имеет следующие характеристики:

- Хорошая прилегаемость и растяжение;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ и высокая температура);
- Высокая динамическая адгезия к сдвигу и Т-образному склеиванию;
- Прочная адгезия при повышенных температурах;
- Поглощает удары и напряжение

Доступные размеры:

Стандартная толщина: 0.7, 1.1 и 1.6 мм

Размер мастер-ролла: 800 мм x 33 м, 30 м, 20 м

По запросу возможны различные размеры ленты.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- боковые каналы шторок жалюзи
- панели управления кнопок лифтов
- крепление мебельных полок
- склеивание стеклокерамических варочных панелей

Norbond A7500 – Технические характеристики

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Толщина	90° Прочность на отслаивание ¹ (3х дневная выдержка)				Т-образное ²	Динамический сдвиг ³	Статический сдвиг ⁴	Температура эксплуатации
	без лайнера	стекло	алюминий	нержавеющая сталь	ПММА	алюминий	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
мм	N/см	N/см	N/см	N/см	N/см ²	N/см ²	7 дней/1 кг	
0.7	23	31	21	20	65	44	пройден	-35°C до 93°C -35°C до 150°C*
1.1	27	48	24	21	66	34	пройден ⁵	-35°C до 93°C -35°C до 150°C*
1.6	27	51	26	22	52	34	пройден ⁵	-35°C до 93°C -35°C до 150°C*

¹ на основании ASTM D3330

² на основании ASTM D897

³ на основании ASTM D1002

⁴ на основании ASTM D3654

⁵ 500 гр

* Максимальная температура, при которой лента может подвергаться воздействию нагрузки менее 5 минут, при котором термическая деградация незначительная.

Опции в зависимости от минимального количества.

Лайнер возможен нескольких видов: толщина, полимер, цвет, рисунок.

Особенности применения

- Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 93°C/150°C*.
- Со временем адгезия между основанием и самой лентой улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре до 35°C и относительной влажности воздуха 70%.

**Вы хотите еще увеличить адгезию? Тогда покупайте специальные праймеры.**

Праймеры Norbond® увеличивают фиксацию к основанию моментально. Они способны улучшить адгезию самоклеющихся лент торговой марки Norbond®. Они особенно хороши на неровных, криволинейных поверхностях. В зависимости от материала оснований доступны праймеры разных видов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1006EU | © Saint-Gobain март 2018 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.

SAINT-GOBAIN

Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -

ООО "Джифлекс" www.gflex.ru

G FLEX