



FOME FLEX PARQUET

Герметик для дерева

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Специализированная однокомпонентная уплотнительно-клеящая масса на базе акриловой эмульсии для паркета и деревянных полов.
Свойства	Легко обрабатывается (разглаживается, принимает нужную форму, окрашивается, не приводит к коррозии металлов). Почти без запаха. После затвердения (испарения воды) создает пластичную и эластично упругую массу, стойкую к атмосферным явлениям.
Цвет	Сосна, дуб, бук, вишня, красное дерево.
Упаковка	Карtridge по 300 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 18 месяцев при температуре от +5 °C до +25 °C. Морозостойчив при транспортировке до -15 °C.
Назначение	Для заделки швов щелей и трещин в паркете, напольных деревянных покрытиях и пр. Герметизация щелей между пакетными и др. досками, плинусами, стенами, панелями, деревянной облицовке и пр. Заполнение трещин и ремонт деревянных панелей. Расшивка щелей в деревянных окнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер продукта	Акриловая эмульсия
Плотность	1,72 г/мл
Консистенция	Паста
Время пленкообразования	5-10 мин. при температуре +23 °C и влажности 55%
Время затвердевания	1-2 недели (в зависимости от температуры и влажности воздуха)
Сухой остаток	86 %
Допустимая деформация	±7,5%
Термоустойчивость после затвердения	от -20 °C до +75 °C
Оползание	По нормам ISO 7390 не более 2 мм
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505: 40°
Модуль 100%	По нормам ISO 53504: 0,5 Мпа
Максимальная упругость	По нормам ISO 53504: 250%
Возможность окрашивания	После полного затвердевания хорошо окрашивается
Ремонт	Тем же материалом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Основа	Древесина, алюминий с анодно-оксидным покрытием, бетон, твердый ПВХ – к этим материалам нет необходимости применять праймер (грунтовку).
---------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать его под углом на диаметре, соответствующем ширине шва. Наносится при помощи ручных или пневматических пистолетов в диапазоне температур от +5 °C до +40 °C. После нанесения разгладить шпателем в течение 5 минут и оставить до полного затвердевания. Поверхности должны быть чистые, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений и относительно сухие. Перед нанесением удалить свободные частицы. Если масса применяется для наружных работ, использовать только при хорошей, сухой погоде и в первые 5 ч не допускать попадания на нее дождя.
Средство очистки	Инструменты и руки промыть мыльной водой сразу после работы
Меры безопасности	Беречь от детей!