



FOME FLEX NEUTRAL

Санитарный нейтральный силиконовый герметик

FLEX
FOME

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Продукт** FOME FLEX NEUTRAL — универсальный, санитарный нейтральный силиконовый герметик, который при взаимодействии с влагой воздуха формируется в прочную эластичную резину.
- Преимущества**
- Универсальный герметик
 - Нейтральный, почти без запаха
 - Санитарная формула
 - Хорошая стойкость к УФ, погодным воздействиям и воде
- Назначение** FOME FLEX NEUTRAL специально разработан для надежных эластичных уплотнений температурных швов в бетоне и кирпичной кладке, несущих стенах, стекольных системах, кухнях, ванных комнатах, душевых и для промышленных уплотнений.
- Замечание.*
Совместимость с герметизированными краями стеклопакетов не может быть гарантирована, так как тип и состав герметика примененного там может сильно отличаться и зависит от производителя стеклопакета. Указания, касающиеся совместимости герметиков для остекления с краем стеклопакета основываются на опыте и, следовательно, не могут быть гарантированы.
- Указания по применению** Дизайн шва должен обеспечивать достаточную ширину, чтобы герметик был в состоянии компенсировать движение соседних строительных элементов. Глубина шва должна быть всегда в правильном соотношении с шириной шва. Общее правило состоит в отношении глубины к ширине шва 1:1, при ширине шва до 10 мм, минимально рекомендуемая ширина 5 мм. Для швов шире 10 мм, соотношение 2:1 с минимальной глубиной не менее 10 мм и не более 15 мм. Для дальнейших вопросов обращайтесь в технический отдел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	N/mm ²	0,30 MPA
Норма выхода		500 g/min
Температура применения		+5 °C – +40 °C
Основа		Neutrale oxime
Плотность		0,96 g/ml
Удлинение при разрыве		420%
Стекание	ISO 7390	< 2 mm
Морозостойкость во время транспортировки		До -15 °C
Joint Movement		12,5%
Твердость по Шору (A)	DIN 53505	14 Shore A
Формирование пленки	@23 °C/55% RH	5 min
Термостойкость		-40 °C – +120 °C
Прочность на разрыв	N/mm ²	0,81 MPa

- Ограничения** Изменение цвета может произойти в темных местах и при контакте с химическими веществами.
- Подготовка поверхности и финишная обработка** Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °C до +40 °C. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. FOME FLEX NEUTRAL характеризуется превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.
- Окрашиваемость** FOME FLEX NEUTRAL не окрашивается. Рекомендуется закрывать кромки шва защитной лентой для того, чтобы предотвратить загрязнение силиконом поверхности, которая в дальнейшем должна быть окрашена.
- Очистка** Затвердевший материал удаляется механически. Руки могут быть очищены с помощью влажных салфеток.
- Цвет** Прозрачный, белый
- Упаковка** Картриджи 300 мл
- Срок годности** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом помещении. Срок годности для FOME FLEX NEUTRAL составляет 18 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.
- Сертификаты** EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5E EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S S1
- Здоровье и безопасность** Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности.