

POR 301/B-HD-300

ЛИСТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ВЫСОКОПЛОТНЫЕ ИЗ РЕЗИНЫ SBR

ОПИСАНИЕ

POR 301/B-HD-300 листы односторонние самоклеющиеся из резины SBR (бутадиен-нитрильный каучук) с закрытыми порами. Резина высокой плотности 300кг/м³ и устойчивая к температурам от -50С до +80С, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Резина предназначена для использования в химически нейтральной среде. Сммотри таблицу химстойкости SBR.

Метод вулканизации пероксидами улучшает качество соединения и гарантирует прочность в широком диапазоне температур. Кроме того, обработка пероксидами не приводит к истиранию электрических деталей, меди и серебра, как это делает сера.



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для теплоизоляции и звукоизоляции, антивибрации и гидроизоляции; прокладочные материалы

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
3	900	1800
5	900	1800
8	900	1800
10	900	1800
20	900	1800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
основа	SBR бутадиен-нитрильный каучук	
Клеевой слой	Акрил с армирующей сеткой или без	
Структура пор		Закрытая, гладкая
Плотность	ISO 845-88	300 кг/м3
Водопоглощение	ASTM D 1056	менее 5%
Температурная устойчивость	ASTM D 3575	-50С +80С
Линейная усадка 7 дней до +70С	ASTM D 1204	<5%
Относительное удлинение	ASTM D 412	>450%
Разрывная прочность	ASTM D 412	16,20 кг/см3 (1620 кПа)
Сопротивление разрыву	ASTM D 624	5,7кг/см (0,57кN/м)
Прочность при сжатии	ASTM D 1056/85	AL 25%- 0.80кг/см3 (80кПа)
Остаточная деформация при сжатии 50% (22ч при комнатной температуре)	ASTM D 395	15%
Твердость по Шору	ASTM D 2240	65 +/-5
Твердость по Шору С		35 +/-5
Вулканизация		С добавлением пероксидов