

Fertigparkettleim D3 556

Клей для ламината и паркетной доски

Свойства:

- готовый к применению
- водостойкий согласно DIN EN 204, группа нагрузки D3
- в сочетании со связующей добавкой D возможно достичь группы нагрузки D4
- прозрачный, твердый клеевой риф
- не содержит растворителей
- морозостойчивый (после размораживания пригоден к применению)

Область применения:

- Для склеивания пазов и кромок
- ламината
 - паркетной доски
- Для плоскостного склеивания
- окон - дверей
 - слоистых плит
 - материалов из древесины

Технические характеристики:

Основа:	дисперсия поливинилакрилата
Цвет:	белый
Консистенция:	низкая вязкость
Плотность:	1,08 г/см ³
Связующая добавка:	5% связующего D
Жизнеспособность готовой смеси:	4 – 5 часов*
Разбавитель/Очиститель:	вода/893 Laminate Cleaner
Способ нанесения:	флакон-капельница
Расход:	прибл. 1 флакон на 20 м ² ламината
Время для приклеивания:	4 - 6 минут
Допустимый срок хранения:	прибл. 12 месяцев в оригинальной упаковке; вскрытую упаковку использовать в кратчайший срок
Условия хранения:	в заводской упаковке, при нормальной температуре
Морозостойчивый продукт:	да, после размораживания пригоден к применению
Огнеопасный:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D 1
Паспорт безопасности:	по запросу

Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

* Время для применения смеси клея и связующей добавки означает, что в этот период клеевой состав достигает группы нагрузки D4. По истечении указанного времени смесь непригодна для использования.

Предварительные условия:

Наиболее благоприятные условия для безупречного склеивания:
температура дерева, клея и воздуха в помещении - 18°C, влажность древесины 8 - 12%, относительная влажность воздуха 60 - 75%

Технология применения:

Нанести клей дозированно на нижний кант паза и на верхний кант гребня и сразу же соединить элементы. Просочившемуся наружу клею дать слегка затвердеть (до образования пленки) и счистить его с помощью пластмассового шпателя, затем протереть загрязненный участок чистой влажной тряпкой, полностью удалив остатки клея.

Для повышения прочности клея можно добавить связующую добавку D. Для этого следует тщательно смешать оба компонента и использовать готовую смесь в течение 4-5 часов. По истечении этого времени смесь становится непригодной для применения.

Учитывайте рекомендации производителей ламината и паркетной доски с возможными ограничениями по применению клеев.

Упаковка: Флакон-капельница 750 г нетто,
12 шт. в коробке

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

33207-556.

По состоянию на 30 декабря 2004г.