

PRO НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

С НИЗКИМ ВТОРИЧНЫМ РАСШИРЕНИЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественная профессиональная полиуретановая пена
- Универсальность
- Низкое вторичное расширение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PRO НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ — это однокомпонентная изоляционная полиуретановая монтажная пена с низким вторичным расширением, разработанная специально для герметизации, уплотнения, теплоизоляции чувствительных к давлению швов, стыков элементах строительных конструкций.

PRO НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ обладает высокой тепло- и звукоизолирующей способностью, что делает продукт идеальным для применения в энергоэффективных и энергонейтральных зданиях и сооружениях, как для нового строительства, так и для реконструкций. Монтажная пена отверждается под действием влажности воздуха и строительных материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

PRO НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ рекомендована для заполнения чувствительных к давлению швов вокруг оконных рам и дверных коробок, герметизации щелей, мест соединения строительных конструкций и изолирующих материалов. Может применяться для уплотнения швов и стыков вокруг труб, мест соединения строительных панелей и кровельных материалов. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, камню, гипсу, древесине, металлу и большинству пластмасс пенополистиролу, жесткому пенополиуретану и непластифицированному поливинилхлориду и т.п.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Допустимый диапазон температуры при использовании:

- баллон от +5 °C до +30 °C;
- окружающая среда от +5 °C до +35 °C;
- оптимально для баллона и окружающей среды от +15 °C до +25 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Температура применения	от +5 °C до +35 °C
Основа	Полиуретан
Пористость	70 %
Время отверждения FEICA TM1015	80–100 минут
Время резки FEICA TM1015	20-40 минут
Плотность	15–20 кг/м ³
Вторичное расширение	До 30%
Огнестойкость	B3
Звукоизоляция соединений	58 dB
Время до образования поверхностной плёнки FEICA TM1014	8-12 минут
Термостойкость	от -40 °C до +90 °C
Теплопроводность	30-35 мВт/м.К
Производительность	До 42 л

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

Для получения наилучшего результата при работе с монтажной пеной **PRO НИЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ** рекомендуется использовать качественный пистолет-аппликатор.

Подготовка поверхности: основания должны быть чистыми, без пыли и следов масла. Перед использованием рекомендуется увлажнить поверхности, так как это ускоряет отверждение, улучшает адгезию и позволяет создать более

плотную структуру пены.

Нанесение: Не встряхивайте баллон до его соединения с пистолетом-аппликатором. Удерживайте баллон клапаном вверх и прикрепите пистолет-аппликатор к баллону. Перед использованием сильно встряхните баллон не менее 20 раз. Удерживая рукоятку пистолета-аппликатора, переверните баллон вверх дном (правильное рабочее положение) и нанесите пену, нажав рычаг подачи пены (курок). Количество выходящей пены регулировать с помощью регулировочного винта на пистолете-аппликаторе. Заполните полость на 50-60%, в случае низкой влажности воздуха слегка увлажните пену водой при помощи пульверизатора. В процессе полимеризации пена расширится до заполнения остального пространства. При необходимости заполнения полостей глубже 40 мм, возможно нанесение пены в несколько слоёв, при этом, перед каждым новым слоем поверхность предыдущего следует увлажнить водой. Вертикальные швы заполнять снизу вверх. При монтаже оконных рам и дверных коробок используйте распорки и клинья для их удержания в проектном положении в течение 24 часов, до полного отверждения пены. При работе внутри помещения, необходимо обеспечить эффективное проветривание. Используйте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Стены, пол и мебель должны быть укрыты защитной бумагой или полимерной пленкой.

Отчистка: свежую пену с плотных слабо впитывающих поверхностей удалять при помощи очистителя полиуретановой пены **Bostik** или ацетоном. После отверждения излишки пены, возможно, удалить только механическим путём ножом или шпателем. Ткани и пористые поверхности рекомендуется отчищать только после отверждения пены.

После полного отверждения пену необходимо защитить от УФ воздействия, покрыв ее поверхность краской, штукатуркой или герметиком.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пригодно для оснований из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягкого пластика, неопрена, а также битумных оснований.

Не подходит для постоянного воздействия воды.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Хранить баллон в вертикальном положении в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности не более 18 месяцев с даты изготовления. Емкость под давлением! Защищать от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50 °C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Содержит воспламеняющиеся вещества. Хранить вдали от источников возгорания. Дополнительная информация приведена в Паспорте Безопасности продукта.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 700 мл.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	10505
Штрих-Код	5948966016527
Кол-во на паллете, шт.	840

СЕРТИФИКАТЫ



A+ French VOC Regulation

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Наденьте защитные перчатки при работе с материалом. При работе не курить. Используйте защиту для глаз или лица. Обеспечить хорошую вентиляцию. Не курить при работе с материалом.

Баллон содержит дифенилметандиизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа может вызвать аллергию. При попадании в глаза необходимо промыть глаза обильным количеством воды и обратиться к врачу. Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация о безопасности доступна в карте безопасности (SDS).

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

