

Артикул:  
KUPP10UABL



### Особенности

- Производительность и простота применения: время возведения стен из газо- и пенобетонных блоков сокращается на 30–40% в сравнении с традиционной технологией.
- Эффективность: 1 баллон заменяет 25 кг сухой смеси.
- Полностью готов к применению, не требует специального инструмента и приготовления клеящей смеси.
- Всесезонная рецептура допускает применение при отрицательных температурах до  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Выход клея: 1 баллон рассчитан на 1 м<sup>3</sup> кладки из типовых газобетонных блоков\*.
- Пониженная горючесть обусловлена оригинальным составом клея.
- Новая конструкция клапана обеспечивает высокую стойкость к залипанию и гарантированное срабатывание. Уменьшает потери газа при хранении на 40%.

### Новые технологии: MMA® (Multi Material Adhesion)



Технология MMA® (Multi Material Adhesion): адгезия к широкому ряду строительных материалов при стабильно низком расширении.

### Назначение

Однокомпонентный полиуретановый вспенивающийся клей благодаря применению технологии MMA® имеет низкое расширение и высокую адгезию к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона. Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен при наружных и внутренних строительных работах. Разработан для всех типов кладки из стандартных газо- и пенобетонных блоков, керамического и газосиликатного кирпича, камня, керамзитобетона и известняка, а также монтажа шифера, плитки, панелей из древесины и гипсокартона.

Благодаря низкой теплопроводности не создает в кладочном шве температурных мостов («мостиков холода»), что значительно повышает конструктивную прочность и эффективность теплозащиты здания. Существенно ускоряет кладочные и отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Аэрозольная форма выпуска обеспечивает комфорт и чистоту при работе.

### Применение

Оптимальная температура применения  $+18^{\circ}\text{C}$ – $+27^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха не менее 50%. Допускается применение при температуре воздуха и основания от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , при этом баллон должен иметь комнатную температуру.

**Внимание! При изменении условий применения изменяются параметры склеивания. Поэтому для получения оптимальных результатов рекомендуется провести пробное приклеивание для конкретных поверхностей и условий применения.**

Рабочие (склеиваемые) поверхности должны соответствовать требованиям нормативной документации изготовителя системы теплоизоляции и тщательно очищены от пыли, грязи, жира, льда и инея.

- Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ.
- На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности соединения.
- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
- Клей наносить на одну из склеиваемых поверхностей, для улучшения адгезии поверхности увлажнить, при температуре окружающей среды выше  $0^{\circ}\text{C}$ .
- При кладочных работах клей наносит жгутами диаметром 2–3 см вдоль вертикальных и горизонтальных плоскостей блоков на расстоянии 3–5 см от края блока. Варианты нанесения клея при различной толщине кладки приведены на схемах.
- Соединить склеиваемые поверхности в течение 3 минут после нанесения клея.
- Положение приклеенных блоков можно корректировать в течение 1–2 минут.
- Избыток клея после полного затвердевания срезать ножом.
- Незатвердевший клей удалить «Очистителем монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO®.
- Для отвержденного клея использовать «Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER» KUDO®.
- Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

### Технические характеристики:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Вторичное расширение       | 15–30%           |
| Открытое время             | до 3 минут*      |
| Время коррекции            | 1–2 минуты*      |
| Минимальное время фиксации | 2 часа*          |
| Время полной полимеризации | 24 часа*         |
| Адгезия к ячеистому бетону | не менее 0,3 МПа |

\* Расчет проводился для блоков «Универсал», 200×300×600 мм  
\*\* При температуре  $+23^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 50%.

### Хранение

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ .

### Состав

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

**УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно!** Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше  $50^{\circ}\text{C}$ . Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2254-055-18738966-2012

Срок годности: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

EAN: 4606445027570

ITF: 14606445027577

объем баллона: 1000 мл

в коробке: 12 шт.



Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг»  
по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».  
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.  
Тел./факс: + 7 (495) 737-38-42  
[www.kudo-purfoam.ru](http://www.kudo-purfoam.ru)