

Zwaluw® High Tack

Клей на гибридной основе с высокой начальной хваткой



Описание продукта

Zwaluw® High Tack—высококачественный и профессиональный клей с экстремально высокими вяжущими свойствами, основанный на гибридной технологии, при взаимодействии с влагой воздуха формируется в прочную эластичную резину.

Преимущества

- Экстремально высокая начальная хватка, крепление тяжелых строительных материалов без использования подпорок и/или фиксирующей ленты.
- Высокая сила, высокий модуль упругости, высокая механическая стойкость, стойкость к отрыву и взлому., Постоянно эластичный, быстро твердеющий супер клей.
- Без усадки и без пузырей.
- Не агрессивен для металлов.
- Нейтральный, почти без запаха.
- Хорошая стойкость к погодным воздействиям и воде.
- Отлично приклеивается без применения праймера на большинство поверхностей, даже влажных.
- Не содержит изоцианатов, фталатов, растворителей и силикона.
- Поглощает акустические и механические вибрации

Назначение

Zwaluw® High Tack специально разработан, как универсальный клей для соединения большинства строительных материалов, таких как: камень, бетон, зеркала, стекло, гипс, ПУ, твердый ПВХ и другие пластики, эмаль, керамика, медь, свинец, цинк, алюминий, нержавеющая сталь, HPL панели и цементные фибро панели, дерево и окрашиваемые системы.

Указания по применению

Применять клей с поставляемой V-насадкой, нанося вертикальными полосами с интервалами 10-20см, между ними, для обеспечения вентиляции. Привести приклеиваемый элемент в нужное положение и прижать так, чтобы толщина клея между приклеиваемым элементом и основанием была минимум 2-3мм. Не наносить клей точками! По причине высокой начальной хватки поддержка во время твердения клея обычно не требуется. Для дальнейших вопросов обращайтесь в технический отдел.

Технические характеристики

Модуль 100%	N/mm2	1,39MPa
Норма выхода	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Температура применения		+5°C till +40°C
Основа		Hybrid
Время затвердевания	@23°C/50%RH	± 2-3 mm/24 hours
Плотность		1,57 g/ml
Удлинение при разрыве		335%
Стекание	ISO 7390	< 2 mm
Морозостойкость во время транспортировки		till -15°C
Твердость по Шору (A)	DIN 53505	55 Shore A
Формирование пленки	@23°C/50%RH	15 min
Термостойкость		-40°C till +90°C
Прочность на разрыв	N/mm2	2,20MPa

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, неопрена и битумных оснований

Технический лист

Zwaluw® High Tack

Клей на гибридной основе с высокой начальной хваткой

- Не подходит для продолжительного погружения в воду
- Не подходит для подвижных соединений
- Не применять в сочетании с хлоридами (бассейны)

Подготовка поверхности и финишная обработка

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5°C до +40°C. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Поверхности очищать с помощью Zwaluw Cleaner. Zwaluw® High Tack характеризуется превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки с помощью Zwaluw Primer B1. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением. Для разглаживания шва использовать Zwaluw Finisher.

Очистка

Не затвердевший материал может быть очищен с помощью Zwaluw Cleaner или других профессиональных очистителей. Затвердевший материал удаляется механически. Руки могут быть очищены с помощью Zwaluw Wipes.

Цвет(а)

- белый

Упаковка

- картридж 290мл/450гр

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом помещении. Срок годности для Zwaluw High Tack составляет 24 месяца при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной информации.