

Техническое описание Артикул 0476




Injektionsleim 2K


Инъекционный раствор на основе гидравлических вяжущих тонкого помола и жидких добавок

Компонент А: инъекционная жидкость, арт. 0475

Компонент В: гидравлическое вяжущее тонкого помола (сухая смесь) с высокой устойчивостью к сульфатам – арт. 0476



Для наружных и внутренних работ




Температура применения




Использовать спиральную насадку



Нанесение заливкой через просверленные отверстия



Инъектирование под давлением



Расход на л заполняемого объема



Срок хранения



Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте / защищать от влаги / плотно закрывать емкость

Сфера применения

- Для сухих, влажных и сырых участков, в том числе находящихся под водой и под землей
- Для запрессовки трещин и полостей в Mörtel, а также в кладках из кирпича и природного камня
- Для укрепления и повышения несущей способности строительного грунта при подведении фундамента под сооружения
- Для инъектирования в скальные породы
- Для санации плотин

Свойства продукта

Remmers Injektionsleim 2K обладает хорошей текучестью, не расслаивается, с большой глубиной проникновения даже в мельчайшие трещины и высокой прочностью на сдвиг при адгезии к окружающей породе. Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры. 2-компонентный инъекционный раствор гидравлического твердения с высокой ранней прочностью в сочетании с высокой адгезионной прочностью. После

Технические параметры продукта

Компонент А (инъекционная жидкость):

Объемная плотность: ~ 1,1 кг/дм³

Компонент В (сухая смесь):

Насыпная плотность по DIN 1060: ~ 1,0 кг/дм³

Цвет:

серый

Объемная плотность суспензии:

~ 1,7 кг/дм³

Доля воздушных пор:

~ 1 об.-%

Прочность на сжатие:

через 7 дней > 5 Н/мм²

через 28 дней > 20 Н/мм²

отверждения Injektionsleim 2K водонепроницаем, водо-, атмосферно- и морозостоек.

использовать сверлильные пакеры или приклеиваемые пакеры.

Применение

Инъекционную жидкость (комп. А) добавить в вяжущее (комп. В) и перемешать коллоидным миксером или дрелью с насадкой-миксером на высоких оборотах до получения текучего коллоидного раствора. Сразу после этого Injektionsleim 2K запрессовать или залить в полость. В качестве инъекционного оборудования использовать шнековый насос с автоматической регулировкой давления или мембранный насос. В качестве штуцеров для инъектирования

Указания

Не применять при температуре основания, воздуха и материала ниже +5°C и выше +30°C. Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при +20°C и отн.вл.возд. 65%. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения. Не смешивать Injektionsleim 2K с другими материалами.

Рабочий инструмент, очистка

Дрель, насадка-миксер, специальные смесители (напр., Beba Zement-Leim-Mischer), ведро, инъекционное оборудование и пакеры (напр., Desoi или Polyplan). Очищать оборудование и инструмент в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:

ведро пластиковое 10 кг, содержит 3,5 кг инъекционной жидкости (А) и 6,5 кг вяжущего (В)

Расход сухой смеси:

ок. 1,8 кг/л заполняемого пространства.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в несмешанном виде, в прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

0476-TM-11.15.Mey-JE-AM_Foto

