



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-BB

Силиконовый герметик для остекления и фасадных швов ацетокси



Описание продукта

Ацетокси-силиконовый герметик, который полимеризуется под воздействием влаги в воздухе, образуя прочную эластичную резину. После отверждения обладает высокой эластичностью и ультрафиолетовой стойкостью.

Преимущества

- отличная устойчивость к УФ, воде и атмосферному воздействию
- хорошая адгезия к стеклу, окрашенной древесине, керамике и эмалированной поверхности
- длительная эластичность

Применение

Герметик Zwaluw Silicone-BB разработан для финишной герметизации швов в системах остекления¹ и швов на фасадах. Для применения в кухнях и ванных рекомендуем герметик Den Braven Zwaluw Silicone-NO.

Примечание (1)

Совместимость краевых уплотнений изоляционного стекла с герметиками для остекления нельзя гарантировать, т.к. как состав краевых уплотнений может быть изменен производителем без предварительного уведомления. Любые рекомендации по совместимости герметиков для остекления с краевыми уплотнителями изоляционного стекла основаны на опыте и поэтому не могут быть гарантированы.

Инструкция по применению

Швы правильных размеров способны поглощать подвижки между строительными материалами. Глубина шва должна быть в правильном соотношении к ширине шва.

Общее правило отношения глубины шва к ширине при ширине шва до 10 мм равно 1:1, при ширине и глубине шва не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна ширине, деленной на 3 плюс 6 мм. Более подробную информацию смотрите в техническом бюллетене на нашем сайте www.denbraven.com.

Техническая информация

100 % модульность	DIN 53504 S2	0,41 N/мм ²
Скорость нанесения	@ Ø3 mm/6,3 bar	125 гр/мин
Температура применения		+5° C до +40° C
Основа		силикон
Время отверждения	@ +23° C/50% RH	2 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,03 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	565%
Текучесть	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке		Up to -15° C
Подвижки		20%
Твердость по Шору А	DIN 53505	20
Пленкообразование	DBTM 16	5-6 минут @ +23° C/50% RH
Рабочие температуры		-40° C to +180° C
Температурная устойчивость	DIN 53504 S2	1,70 N/мм ²
Вязкость		85

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, РС, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных оснований
- В темных местах возможно обесцвечивание и при контакте с химическими веществами



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-BB

Силиконовый герметик для остекления и фасадных швов ацетокси

Подготовка поверхности

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (относительно окружающей среды и основания). Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, обезжиренными. Очистите основание при помощи очистителя Zwaluw Cleaner. Герметик Zwaluw Silicone-BB не требует грунтовки для непористых основаниях: стекло, окрашенное дерево, керамика и эмаль. Всегда проводите тест на адгезию перед нанесением герметика. Для выравнивания швов используйте Zwaluw Finisher.

Окрашивание

Zwaluw Silicone-BB не окрашивается. Мы рекомендуем закрывать стыки малярным скотчем, в случае окрашивания поверхности, по избежания загрязнений силикона.

Очистка

Инструмент и неотвержденный герметик можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Цвета

- прозрачный
- серебристый серый
- прозрачный серый
- коричневый
- серый
- черный
- белый

Упаковка

- фольгированная туба
- картридж

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет до 12 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	Emicode EC1 Plus A+ French VOC Regulation EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM EN 15651-2: G-CC 20LM EN 15651-3: S XS1
---	--

Безопасность

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Disclaimer

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной. Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

