



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-NM

Нейтральный силиконовый герметик для швов натурального камня, фасадных швов и остекления, санитарного применения



Описание продукта

Нейтральный силиконовый герметик, не содержащий пластификаторов, предназначенный для герметизации соединений между натуральным камнем и другими сильными абсорбирующими основаниями. Исключает загрязнения краев и окрашивания субстратов.

Преимущества

- Не пачкает и не окрашивает натуральный камень
- нейтральное отверждение, некоррозионный
- слабый запах
- отличная адгезия без применения праймера к большинству поверхностей
- высокая устойчивость к УФ, влаге и атмосферным воздействиям
- устойчивый к образованию плесени

Область применения

Герметик Zwaluw Silicone-NM специально разработан для прочного эластичного уплотнения соединительных и компенсационных швов в натуральном камне, бетоне, кирпичной кладке, навесных стеновых конструкциях, системах остекления ⁽¹⁾, кухнях, ванных комнатах, душевых кабинках и для промышленного применения.

Примечание (1)

Совместимость краевых уплотнений изоляционного стекла с герметиками для остекления нельзя гарантировать, т.к. как состав краевых уплотнений может быть изменен производителем без предварительного уведомления. Любые рекомендации по совместимости герметиков для остекления с краевыми уплотнителями изоляционного стекла основаны на опыте и поэтому не могут быть гарантированы.

Инструкция по применению

Швы правильных размеров способны поглощать подвижки между строительными материалами. Глубина шва должна быть в правильном соотношении к ширине шва. Общее правило отношения глубины шва к ширине при ширине шва до 10 мм равно 1:1, при ширине и глубине шва не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна ширине, деленной на 3 плюс 6 мм. Более подробную информацию смотрите в техническом бюллетене на нашем сайте www.denbraven.com.

Дополнительная информация

100 % модуль	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Расход при применении	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 гр/мин
Температура применения		+5° C до +40° C
Основа		нейтральный оксим
Скорость отверждения	@ +23° C/50% RH	2мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,01 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	530%
Текущность	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость при транспортировке		до -15° C
Шовные подвижки		25%
Твердость по Шору А	DIN 53505	25
Пленкообразование	@ +23° C/50% RH	7-8 минут (DBTM 16)
Температурная устойчивость		-40° C to +90° C
Предел прочности	DIN 53504 S2	0,95 N/mm ²

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, РС, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных подложек
- В темных местах возможно обесцвечивание и при контакте с химическими веществами



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-NM

Нейтральный силиконовый герметик для швов натурального камня, фасадных швов и остекления, санитарного применения

Подготовка поверхности

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (относительно окружающей среды и субстратами). Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, обезжиренными. Очистите основание с помощью очистителя Zwaluw. Герметик Zwaluw Silicone-NM идеально приклеивается к большинству непористых оснований без грунтовки. Пористые основания обработайте грунтовкой Zwaluw Primer B1. Всегда предварительно тестируйте основание на адгезию. Для выравнивания швов используйте Zwaluw Finisher.

Окрашиваемость

Герметик Zwaluw Silicone-NM неокрашивается. Мы рекомендуем закрывать края швов малярной лентой, чтобы предотвратить загрязнение силиконом поверхностей, которые будут окрашены.

Очистка

Инструмент и неотвержденную мастику можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Цвета

- антрацит
- белый
- прозрачный
- серый серебристый

Упаковка

- картридж 310мл

Срок годности

При хранении в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет до 12 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS2 ISEGA
--	--

Меры предосторожности

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
 - осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.
- Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

