



СУПРАКОН ПУР 568.1

Очень быстрый и сильный универсальный клей на основе полиуретана. Обладает высочайшей водостойкостью D-4 согласно DIN EN 204 и температуростойкостью согласно (WATT 91).

Хорошо заполняющий швы и перекрывающий трещины клей бежевого цвета. Вязко-эластичный клеевой шов поглощает колебательные движения. Не содержит растворителей, не коррозионный, обладает нейтральным запахом.

Области применения

- Склеивание, фиксация, ремонт и монтаж с высокой начальной прочностью, например, в производстве окон, дверей и лестниц, для внутренней отделки, сухого строительства, плотничных работ, установки сантехники, отопительной, вентиляционной и климатической техники, электромонтажа, металлостроительства, в проводке акустики и т. д.
- Отличная адгезия ко многим строительным материалам, как например, к древесине и древесным материалам, бетону, кирпичной кладке, штукатурке, цементным материалам, керамике, мрамору, камню, твёрдому ПВХ, стеклопластику, стиропору, различным реакто- и термопластам и ко многим видам металла (также к меди, нержавеющей стали и предварительно химически обработанному алюминию). Не применять на полиэтилене, силиконе, жирами и т. д.

Перед переработкой обязательно прочитать указания по безопасности!

Подготовка к работе

Склеиваемые поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, очищенными от пыли и жира.

Переработка

- Выдавливание при помощи ручного, пневматического или электромоторного пистолета
- Клей наносится на одну сторону и распределяется по поверхности
- Целевая подача влаги (мелкое распыление воды около 20г/м²) или более высокие температуры ускоряют процесс схватывания. Клей влагоотверждаемый. Чтобы добиться полного отверждения при склеивании непитающихся материалов или материалов с влажностью <8% между собой, необходимо на нанесенный клей распылить водяной туман.
- Детали свести вместе во время открытой выдержки и прессовать

Технические свойства

Температура переработки:

от +7°C

Нанесение: в форме гусеницы, точками или по поверхности

Количество наносимого клея:

ок. 150-300г/м²

Время открытой выдержки:

ок. 4 минут

Влажность древесины:

идеально при 8-12%

Давление пресса:

>1Н/мм²

Время прессования:

ок. 15-30 минут (в зависимости от вида применения)

Маркировка: Подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС, содержит 4,4'-дифенилметандиизоционат. (см. паспорт безопасности)

Являются вредным при вдыхании для здоровья. Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу. При вдыхании и кожном контакте возможна сенсibilизация. Не допускать попадания в руки детей. Пар не вдыхать. При работе носить соответственно защитные перчатки (рукавицы) и защитную одежду. При аварии, несчастном случае или плохом самочувствии незамедлительно привлечь врача (если есть такая возможность, то предъявить данную этикетку).



СУПРАКОН ПУР 568.1

Свойства клеевого соединения

- Соответствует требованиям DIN/EN 204 D4 для стойких к атмосферным воздействиям склеиваний
- Соответствует требованиям DIN/EN 14257 (WATT 91) (+80°C) для термостойких соединений

Очистка

Выступающий клей, а также рабочие инструменты необходимо сразу очистить КЛЕЙБЕРИТ очистителем 820.0 или КЛЕЙБЕРИТ ПУР-очистителем 823. Прореагировавший клей может быть удален только механическим путем.

Хранение

12 месяцев при температуре от +15°C до +25°C в оригинальной закрытой упаковке. Открытые картуши необходимо переработать как можно быстрее, иначе клей затвердеет.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ СУПРАКОН ПУР 568.1:

Коробка с 12 пластмассовыми картушами
по 460г/ 310мл

По состоянию на 02/13, заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.