

MONTAGEFIX-AQ

4.54

(специализированный силикон для стекла и аквариумов)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Постоянно эластично-пластичная, высококачественная уплотнительная силиконовая масса на основе полисилоксанов, специально предназначенная для склеивания и уплотнения стекла.
Свойства	Очень хорошая адгезия (без грунтовки) к стеклу и керамике. Быстросохнущий. После затвердения нетоксичен и водонепроницаем. Очень высокая и постоянная эластичность. Большая густота. После высыхания водонепроницаемый и нетоксичный. Устойчив к воздействию морской воды. Устойчив в диапазоне температур от - 50°C до +180°C .
Цвет	Бесцветный, черный (другие цвета – по заказу).
Упаковка	Карtridge по 310 мл, в тубах 80 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Назначение	Для склеивания и герметизации аквариумов и террариумов, витрин, стеклянных шкафов, панелей и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный (acetoxysilicone)
Основа	Ацетокси
Плотность	1,03-1,08 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропный
Время пленкообразования	Около 5 мин. при +23°C и относительной влажности 50%.
Оползание	В соответствии с нормой ISO 7390 не более 2 мм
Усадка	В соответствии с нормой DIN 52451 не более 5%
Адгезия	Очень хорошая к стеклу и керамике
Время затвердевания	До 7 дней, в зависимости от толщины слоя (в день около 2 мм)
Максимально допустимая полная деформация	25%.
Окрашиваемость	Не подлежит окрашиванию.
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505; 25
Модуль 100%	По нормам DIN 53504; 0,6 Мпа
Относительное удлинение	470% по IDIN 53504
Термостойчивость	От -50°C до +180°C.
Ремонт	Тем же материалом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Стекло, керамика, металл
----------------------------------	--------------------------

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +40°C. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жира, масла и других загрязнений. Для очистки поверхности использовать спирт и сухую тряпку (не рекомендуется использование мыльного раствора, который снижает адгезию). Для затвердевания клея нужна атмосферная влага, по этой причине не следует его применять в вакуумных помещениях. Аквариумы нельзя транспортировать и наполнять водой до полного затвердевания клея. При клеевке стекла на высокий кант могут выступать воздушные пузырьки, возникшие в клее во время затаривания в упаковку и /или при клеении.
Средства очистки	Инструмент сразу после работы очистить уайт-спиртом или Sili-Kill. Руки - средством Handfris и/или водой с мылом.
Меры безопасности	Избегать длительного контакта с кожей и попадания внутрь организма. В случае попадания не затвердевшей массы в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.