

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Эластичная монтажная пена для герметизации окон и дверей FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM

Описание

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM предназначена для профессиональной герметизации окон и дверей, обеспечивая максимальную тепло- и акустическую изоляцию. Постоянная гибкость пены и самая низкая теплопроводность (0,030 Вт/мК) гарантирует долговечность и отличную теплоизоляцию. Соединение имеет способность смещения до 25%, что делает продукт идеальным для движущихся конструкций. Высокий индекс шумоподавления позволяет уменьшить шум до 63 дБ.

FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM имеет чрезвычайно низкое вторичное расширение без воздействия силы расширения на оконные и дверные рамы.

Пена полимеризуется очень быстро, позволяя обрезать не нужные остатки менее чем через 25 минут, не повреждая структуру пены и не ухудшая свойства соединения. Это значительно ускоряет и упрощает работу мастера.

Высокая производительность FOME FLEX позволяет сформировать 40 метров шва из одного флакона, что позволяет герметизировать 7 стандартных дверей.

Этот продукт соответствует требованиям французского стандарта VOC A+ и сертификации Ecodec EC1 Plus, поэтому он экологичный и абсолютно безопасный для здоровья человека.

Преимущества

- Очень низкий показатель теплопроводности - 0,030 Вт / мК.
- Гибкий шов имеет способность на смещение до 25%.
- Время резки менее 25 минут.
- Высокий индекс шумоподавления - 63 дБ.
- Экологичен и абсолютно безвреден для здоровья.
- Рабочая температура -5 ... + 35 даже во время дождя или снега.

Идеальная адгезия с:

- Древесина
- Бетон
- Любой тип металла
- ПВХ
- Кирпичи
- Гипсокартон
- EPS и XPS
- Керамическая плитка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сферы применения

Уплотнение окон и дверей. Тепловая и акустическая изоляция.

Технические характеристики

Показатель	Ед. измерения	Сертификация	Значение
Цвет			Snow white
Теплопроводность	Вт/мК		0,030
Закрытые поры	%		70
Подвижность/ эластичность шва	%		25
Время резки	мин.	FEICA TM1005	25
Звукоизоляция	дБ	ISO 10534, DIN 12354-3	63
Время поддержки	мин.	FEICA TM1014	6
Стабильность размеров	%		<1
Плотность	кг/м ³		20-25
Термостойкость после полного высыхания	°C		-40...+90
Рабочая температура	°C		-5...+35
Поглощение воды	кг/м ²		0,15
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара	μ	EN 12086, EN 1609	36
Доходность (2,5см*5см шов)	метр		40
Доходность	литр	FEICA TM1003	40
Объем материала	мл.		750

Сертификация

A+ French VOC Regulation
Emicode EC1 Plus
FEICA member
ISO 10534 - Коэффициент звукопоглощения
DIN 12354-3 Звукоизоляция шва
EN 12086 Передача водяного пара
EN 1609 Поглощение при погружении в воду
DIN 18542 Воздухопроницаемость
EN 1026 & EN 12114 EN



Способ использования

Энергично встряхните флакон и прикрутите пистолет к вентилю. Тщательно очистите и увлажните рабочую поверхность. Переверните флакон вверх дном. Чтобы отрегулировать поток пены, ослабьте клапан в задней части рукоятки пистолета. Заполните пустоты пеной. Рабочая температура от -5 °C до +35 °C. Если пена используется при низких температурах, емкость следует нагреть до +18 °C, поместив ее в теплую воду или теплое помещение. Foam Cleaner Fome Flex - лучшее средство для удаления не высохшей пены. Удалите затвердевшую пену механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Условия хранения

Хранить в вертикальном положении в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, при условии соблюдения правил хранения. Флаконы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и тепла выше 50 °C.

Упаковка

1000 мл аэрозольный баллончик, объем 750 мл материала, 12 шт. в коробке

Меры предосторожности

Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Управление отходами

Полностью опорожнить упаковку и утилизировать надлежащим образом.