

ЛЕНТЫ ПВХ V980/V990

Вспененная лента из поливинилхлорида с закрытыми порами для остекления

Saint-Gobain® Norseal® V980/V990 вспененные герметизирующие ленты на основе поливинилхлорида с закрытыми порами с клеевым слоем с обеих сторон, устойчивым к давлению. Более 40 лет вспененные ленты Norseal применяются на оконном рынке.

Ленты **Norseal V980/V990** являются отличными герметиками от попадания воды, пыли, света, особенно в швах с высокой степенью деформации. Высокоплотная вспененная структура ленты обеспечивает прочность, что делает ее идеальной для штампования деталей из нее. Ленты **Norseal** устойчивы к атмосферным воздействиям, окислению, УФ и очень долговечные.

Ленты **Norseal** клеевые с двух сторон, что влияет на быструю и легкую сборку во время остекления. Двухсторонний клей устраняет провисание и удерживается на месте без использования зажимов. Лайнер бумажный или ПЭ легко отслаивается, защищает клеевые поверхности перед установкой, предотвращая растяжение во время нанесения.

Ленты **Norseal V980/V990** разработаны для выполнения следующих функций:

- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, окислению и УФ излучению
- Идеально подходит для остекления швов с высокими подвижками
- Обеспечивает равномерную линию при нанесении ленты без ручного инструмента
- Совместимая лента со всеми продуктами при остеклении
- Превышает требования норм ААМА 810.1

Допустимые размеры

Стандартная толщина: 0.8, 1.6, 3.2, 4.8 и 6.4 мм
Ширина мастер-роликов 1422 мм.
Длина зависит от толщины ленты.
По запросу возможна различная толщина.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- остекление в жилом строительстве
- остекление в коммерческом строительстве
- остекление для охлаждения на предприятиях
- Системы отопления и вентиляции воздуховодов
- амортизация колебаний
- остекление на морских судах
- штампованные прокладки
- витрины магазинов
- уплотнение для внутреннего/наружного остекления металлических, деревянных и виниловых створчатых систем

Norseal V980/V990 Series – Properties

Performance tests are run using standard test procedures. The values presented are typical values and should not be used for specification purposes.

Свойства	Значение	Метод тестирования
Плотность кг/м³)	15 (240)	ASTM D1667
Сила компрессии psi (kPa)*	11 (76)	AAMA 810.1
Отклонения компрессии psi (kPa)	7.8 (54)	AAMA 810.1
Установленная компрессия: % потери холод и тепло*	0.6	AAMA 810.1
Водопоглощение: % от объема*	1	AAMA 810.1
Водопроницаемость: %	3	AAMA 810.1
90° отслаивание: (N/м) 15 минутное погружение	5 (876)	AAMA 810.1
Прочность на разрыв: psi (kPa)	60 (414)	AAMA 810.1

* на основе компрессии 25%

Norseal V980/V990 – Standard Roll Sizes

Артикул	Доступный цвет	Толщина (мм)	Длина (м)
V981	черный	.031 (.8)	200 (61)
V982 V992	черный, серый* черный, серый*, белый	.063 (1.6)	200 (61)
V984 V994	черный, серый* черный, серый*, белый	.125 (3.2)	100 (30.5)
V986 / V996	черный	.188 (4.8)	50 (15.2)
V988 / V998	черный	.25 (6.4)	50 (15.2)

* есть минимальное количество при заказе 7,62см стандартные картонные втулки
V980 лайнер из крафтовой бумаги
V990 лайнер из высокоплотного ПЭ
V980/V990 акриловый клей на основе растворителя с обеих сторон
V980/V990 клей возможен с одной стороны. Это позволяет перемещать детали во время сборки.

Важная информация

Производитель ленты **Saint-Gobain** не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением. Продукт содержит пластификатор, который может отрицательно повлиять на некоторые пластмассы.

Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта. Не снимайте лайнер до тех пор, пока лента не будет установлено правильно. Избегайте прикосновения клеевого слоя с поверхностью до нанесения.

Минимальная температура нанесения должна составлять 7°C. Не рекомендуется наносить эти ленты при температуре ниже 7°C, так как клей не работает при такой температуре и это может привести к плохому сцеплению. Рекомендуемая рабочая температура составляет от -34°C до 92°C.

Срок годности

6 месяцев с даты продажи при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре до 21°C и относительной влажности воздуха 50%.



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в Р оссии и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за обеспечение соответствия и безопасности продукции Saint-Gobain Performance Plastics для всех предполагаемых применений и что материалы, которые будут использоваться соответствуют всем действующим нормативным требованиям. Saint-Gobain Performance Plastics не несет ответственности за какие-либо сбои продукта, которые возникают из-за неправильного использования материалов, что обеспечивает, вытекающих из проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.
ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев Saint-Gobain Performance Plastics гарантирует этот продукт (ы) быть свободным от дефектов в производстве. Единственное обязательство по применимому гарантии на изделие будет заменить любую часть доказав неисправна, или по нашему выбору, возместить его стоимость покупки

Макет #1036 | © Saint-Gobain июль 2019 | **Norseal** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.