

Технический лист № 1.47. Версия от 04.2014

NICOBAND™ DUO **НИКОБЕНД™ ДУО** СТО 72746455-3.1.6-2014

Описание продукции:

НИКОБЕНД™ ДУО – это двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента. **НИКОБЕНД™ ДУО** получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную полимерную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя с другой стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



Область применения:

Самоклеящаяся герметизирующая лента **НИКОБЕНД™ ДУО** предназначена для использования при ремонте и строительстве зданий и сооружений. Основные области применения:

- Герметизация швов и стыков между двумя поверхностями в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и т.д.).
- Устройство примыканий на плоских и скатных кровлях.
- Герметизация кровельных прижимных планок и других креплений на кровле.
- Герметичное соединение на кровле между листами из шифера, металлочерепицы и т.д.
- Герметизация внутренних соединений канализационных и других холодных труб.
- Внутренняя герметизация монтажных швов при устройстве слоя из профилированных мембран «PLANTER».
- Временное крепление утеплителя из экструзионного пенополистирола к фундаментам зданий и сооружений.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Материал
	НИКОБЕНД™ ДУО
Толщина**, мм ($\pm 0,1$ мм)	1,5
Масса* 1 м^2 , кг, ($\pm 0,25$ кг)**	1,5
Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0
Температура хрупкости вяжущего**, °С, не выше	минус 35
Температура гибкости** на брусе R=25 мм, °С, не выше	минус 25
Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	абсолютная
Прочность сцепления с бетоном***, МПа (кгс/см^2), не менее	0,2
Прочность на сдвиг клеевого соединения***, кН/м (кгс/см), не менее	2(2)
Тип защитного покрытия	верхняя сторона нижняя сторона
Упаковка	антиадгезионная пленка антиадгезионная пленка Индивидуальная упаковка, картонная коробка

* - Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель.

** - Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.

*** - Методика испытаний по СТО 72746455-3.1.6-2014.

Геометрические параметры:

Ширина, см	5	7,5	10	15	20	30
Длина 3 м.	+	+	+	+	-	-
Длина 10 м.	-	+	+	+	+	+

Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке. Может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Ссылки: www.tn.ru www.nicoband.ru