

PE.120

Лента из полиэтиленовой пленки

Описание:

Полиэтиленовая лента толщиной 120 микрон с клеевым акриловым слоем с одной стороны. Лента применяется для маскировки, срачивания деталей и защитных целей в местах, где требуется прозрачная (невидимая), надежная и УФ стойкая защита.

Свойства и область применения:

- надежное многофункциональное применение
- стойкая к УФ излучению
- лента простая в применении
- отсутствие лайнера
- инженерно-строительные работы
- шинная промышленность -автомобилестроение
- сельское хозяйство и магазины "Сделай сам" DIY



Технические данные

ТИП ПРОДУКТА	ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА
ОСНОВА	ПЭ ПЛЕНКА
ТИП КЛЕЯ	ЧИСТЫЙ АКРИЛ
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ
ТОЛЩИНА ОСНОВЫ	120 µm
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	160 µm
АДГЕЗИЯ ПРИ ОТСЛАИВАНИИ ПРИ 180° К МЕТАЛЛУ	4.50 N/cm
КЛЕЙКОСТЬ СКАТЫВАЮЩЕГОСЯ ШАРИКА	< 10 cm
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	9.00 N/cm
РАСТЯЖЕНИЕ НА РАЗРЫВ	180 %
ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ	60 °C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
ПРИМЕЧАНИЕ 1	Устойчивость к УФ: 9 мес. в Сев.Италии
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА	50 м
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА	1000 мм

Компоненты клея, используемые в продукте, соответствуют композиционным требованиям FDA (21 C. F. R. параграф 175.105) и могут использоваться при непрямом контакте с пищевыми продуктами только в сочетании с непроницаемым материалами. Пожалуйста, помните, что пользователь несет ответственность за определение того, соответствует ли окончательное применение установленным законам и правилам.

International Harmonized Test Methods: ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2

Все заявления и информация, перечисленные выше в отношении данного продукта, являются типичными значениями для общего пользования. Эти данные не должны рассматриваться для составления спецификаций. Они основаны на тестах, которые мы считаем надежными, но не гарантируют точности и полноты. Пользователь должен протестировать, оценить и проверить данный продукт перед использованием, принимая на себя риски и ответственность за использование по своему назначению. Этот документ может быть пересмотрен без предварительного уведомления, пользователь, загрузивший его, будет автоматически проинформирован о любых будущих изменениях. Рекомендуемая температура хранения -от 10°C до 30°C при относительной влажности воздуха 50%.