

TYTAN Professional Tack-R битумный праймер

ТУ 23.99-012-80887554-2019

Описание продукции:

TYTAN Professional Tack-R битумный праймер - состав на основе битума, органического растворителя, пластификатора и минерального наполнителя. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

Область применения:

Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавливаемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а так же для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.

Средний расход, не более — 0,2 л/м², при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм

Производство работ:

Перед применением, битумный праймер тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем. При работе в условиях отрицательных температур, битумный праймер рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом. Битумный праймер наносится при помощи кисти, малярного валика, швабры или методом распыления. Битумный праймер допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков.

ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать укладку наплавливаемых материалов до полного высыхания нанесённого слоя.

Эксплуатационные характеристики:

Эксплуатационная характеристика материала	Значение	Метод определения характеристик
1. Внешний вид	Однородная масса черного цвета	ГОСТ 26589-94
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55-65	ГОСТ 17537-72
3. Плотность составов при 20°C, кг/см ³	0,85-0,95	ГОСТ 25945-84
4. Условная вязкость при t=+20°C, сек. (визкозиметр ВЗ 246, диам. сопла 4 мм)	200-300	ГОСТ 8420-74
5. Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более	2	ГОСТ 26589-94 п.3.9.
6. Время высыхания состава (до степени 1) t=+20°C, час	24	ГОСТ 19007-73

7. Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см ²) в течение 10 мин.	Выдерживает	ГОСТ 26589-94 п.3.10.
---	-------------	--------------------------

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°С до плюс 30°С в сухих проветриваемых складах или на открытых площадках под навесом на пластмассовых или деревянных поддонах, защищая от попадания прямых солнечных лучей и влаги, вдали от любых источников пламени.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Меры предосторожности:

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Праймер огнеопасен! Работы с праймером проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания праймера на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании праймера на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании праймера в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании праймера в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.