

Euromix Parquet 155

2-K полиуретановый клей для паркета

Свойства:

- хорошо заполняющий неровности пола
- эластичен, устойчив против сдвигов
- затвердевающий без усадки
- подходит для использования на полах с подогревом
- не содержит растворителей
- не содержит воду

Для приклеивания:

- всех видов паркета, в частности, 10-мм массивного планочного паркета, многослойного паркета, дощатых полов, а также паркета нестандартных форматов
- деревянной мостовой в соответствии с RE (DIN 68702)
- ламината
- всех видов дерева, а также капризных и экзотических пород: бука, бамбука, оливы на абсорбирующие и не впитывающие влагу поверхности, в т.ч. наливной асфальт

Технические характеристики:	Компонент А:		Компонент В:
	Полиуретан		изоционат
Основы:	светло коричневый		коричневый
Цвет:	пастообразная		
Консистенция:	прибл. 1,67 г/см ³		
Плотность готовой смеси:	очиститель 694		
Очиститель:	отвердитель Härter PU		
Отвердитель:	8 весовых частей клея 155		
Соотношение для смешивания:	1 весовая часть отвердителя Härter PU		
Время использования готовой смеси:	прибл. 80 минут с момента замешивания*		
Способ нанесения:	зубчатый шпатель (ТКВ/ В3, В11)		
Расход:	прибл. 900 – 1300 г/м ²		
Время затвердевания:	прибл. 24 часа *		
Допустимое время хранения:	прибл. 12 месяцев		
Условия хранения:	в заводской упаковке, при температуре (5 – 40°C)		
	начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки		
Морозоустойчивый	да		
Маркировка по постановлению об опасных веществах:	нет		Хп
ГИСКОД:	RU 1		
Паспорт безопасности:	по запросу		

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. В сочетании с 804 Reno Vlies возможна укладка паркета на проблемные основания. Недостаточно ровные основания необходимо доработать с помощью нивелирующих масс Форбо (см. Технические инструкции к нивелирующим массам). В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.

Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.

Контактирующие с землей основания, для изоляции от капиллярной влаги, а так же изношенные и шероховатые следует загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno / 028 Euroblock Rapid или Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo. Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания рекомендуем загрунтовать Дисперсионной грунтовкой 046 Europrimer Parquet.

eurocol – the strong connection

До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

Применение: Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем перелить готовый клей в чистую ёмкость и ещё раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время использования готовой смеси.

Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя ВЗ/В11 (ТКВ) в зависимости от размера паркета. Укладка паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. При этом обязательно убедитесь в том, что подложка паркета полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.

Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем использование лаков и шлифовальных материалов производства Форбо.

Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавания» покрытия/паркета, не следует ходить по свежешелюженному покрытию в течение 2 часов.

Климатические условия: Температура основания, помещения, клея и паркета должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность не выше 75% (рекомендуется менее 65%). Климатические условия помещения при выполнении работ должны соответствовать последующим условиям использования, чтобы избежать изменения размеров паркета. Проверьте влажность паркетной древесины перед укладкой.

Примечание: Очистку загрязнений и рабочего инструмента следует производить до полимеризации клея, очистителем 694. Затвердевший клей можно удалить только механически.

Отвердитель Härter PU содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции паспорта безопасности.

Отвердитель Härter PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Также рекомендуется использовать специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.

Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую информацию для вспомогательных материалов.

При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка: Полиуретановый клей Euromix Parquet 155 7,875 кг нетто в комбинированной упаковке Отвердитель Härter PU

Примечание: Надеемся, что приводимые нами данные, полученные в результате лабораторных исследований и практического опыта, окажутся вам полезными. Вследствие разнообразия возможностей использования и различных конкретных условий хранения и применения нашей продукции мы не можем нести ответственность за результат ее использования в каждом отдельном случае. Поэтому мы рекомендуем провести достаточный объем собственных испытаний. В остальном же ссылаемся на наши Общие условия сделок.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические документы по продукту становятся недействительными.

46028-155

По состоянию на 22.07.2009
Заменяет издание от 11.04.2008

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
service@forbo.com

www.erfurt.forbo.com