



Den Braven

Технический паспорт



TIGER

TIGER ACRYLIC SEALANT

Акриловый герметик



Описание

Качественный герметик на основе акриловой дисперсии. Отверждается из влаги в воздухе, образуя мягкий и эластичный герметичный шов.

Преимущества

- Окрашивается красками на водной и синтетической основе
- Отличная адгезия без применения праймера к большинству оснований
- Герметик обладает адгезией со слегка влажными основаниями
- Слабый запах
- Легко наносится и очищается
- Не агрессивен для металлов

Назначение

Герметик TIGER ACRYLIC SEALANT разработан для внутренних работ для соединительных швов и стыков между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой.

Указания по применению

Дизайн шва должен обеспечивать достаточную ширину, чтобы герметик был в состоянии компенсировать движение соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном соотношении с шириной шва. Как правило, при ширине шва до 10 мм, отношение глубины к ширине шва должно составлять 1:1, с минимумом в 5 мм по ширине и глубине. Для швов шире чем 10 мм, глубина рассчитывается как ширина, деленная на 3, плюс 6 мм.

Бренд TIGER линейка экономичных, качественных и простых в применении продуктов для профессионального и домашнего использования.

Технические характеристики

Плотность	@ Ø3 мм/4 бар	1,69 гр/см ³
Норма выхода		450 гр/мин
Температура применения	@23°C/50%	+5°C до +40°C
Основа		акриловая дисперсия
Время затвердевания	@23°C/50%	2 мм/24 часа
Плотность		0,96 гр/см ³
Удлинение при разрыве	ISO 7390	200%
Стекание		< 2 мм
Морозостойкость ввремя транспортировки	DIN 53505	до -15°C
Подвижность шва		7,5%
Твердость по Шору (А)	@23°C/50% RH	28
Формирование пленки		5 мин
Термостойкость	DIN 53504	-20°C до +75°C
Прочность на разрыв		0,38 МПа

Ограничения

- Не устойчивый к длительному воздействию воды
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований

Подготовка поверхности и финишная обработка

Применять при температуре окружающей среды и оснований от +5°C до +40°C.

Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, свободными от жира и пыли.

Пористые основания перед нанесением могут оставаться слегка влажными.

Очень пористые основания, например, гипс, ячеистый бетон, известняк и пр., необходимо обработать смесью герметика Tiger Acrylic Sealant и воды 1:2.

Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.

После нанесения герметика шов рекомендуется разгладить с помощью воды.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт



TIGER

TIGER ACRYLIC SEALANT

Акриловый герметик

Окрашиваемость

Герметик можно окрашивать краской на водной и синтетической основе. Окрашивание высоконаполненными красками на водной основе может вызвать появление трещин.

Учитывайте, что во время отверждения герметик дает усадку, которая может вызвать растрескивание краски.

Рекомендуется протестировать совместимость с краской перед выполнением работ.

Очистка

После использования инструмент очищается водой. Руки можно очистить с помощью воды и мыла.

Цвет

белый



Упаковка

- картридж 280мл/ 12шт в коробке/ 1248шт на паллете

Срок годности и условия хранения

Срок годности 18 месяцев.

Хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5 ° C до + 25 ° C в сухом помещении.

Сертификаты



EN 15651-1 : F-EXT-INT 7.5P
RU.77.01.34.008.E.003323.11.17

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Страна изготовитель

Нидерланды

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

