

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

AKFIX ST725 ГИБРИДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix ST725 высокоэффективный многофункциональный гибридный герметик, обеспечивающий очень прочное и гибкое соединение.

2 – СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к большинству материалов
- После застывания остается эластичным
- Не содержит растворители и изоцианаты
- После высыхания может быть окрашен
- Быстросхватывающийся
- Антибактериальный
- Не вспенивается
- Не собирает пыль
- Не дает усадки
- Устойчивый к УФ лучам
- Практически без запаха
- Не оставляет пятен на пористых поверхностях

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- При строительстве, в том числе в качестве грунтовки
- Соединительные и расширяющиеся швы
- Герметизация проемов между дверной коробкой и стенами или окнами
- Монтаж наружных панелей и фасадов
- Герметизация элементов канализации
- Укрепление от непогоды элементов фасада
- Монтаж кровельных систем

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на сухие и чистые поверхности при температуре от +5 °С до +40 °С. Ширина шва должна быть в пределах от 5мм до 25мм. После применения разровняйте нанесенный герметик. Для очистки поверхностей от герметика воспользуйтесь подходящим растворителем. Может быть окрашен любой краской через 2 часа после применения.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
Белый	310 мл	30
Черный	310 мл	30
Серый	310 мл	30
Белый (колбаса)	600 мл	24
Черный (колбаса)	600 мл	24
Серый (колбаса)	600 мл	24
Коричневый (колбаса)	600 мл	24

6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 12 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 30° C).

7- ЗАМЕЧАНИЯ

- Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, ПТФЕ и АБС пластика.
- Перед окрашиванием протестировать на небольшой поверхности.

8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. При вдыхании паров изоляционного материала в течение долгого времени или в больших объемах, могут стать причиной раздражения дыхательной системы. Поэтому рекомендуется применять изоляционный материал в хорошо проветренных помещениях. При вдыхании может вызвать аллергию. Хранить в недоступных для детей местах. В случае попадания в глаза промыть их водой и немедленно обратиться к врачу. В случае попадания на кожу тщательно смойте водой с мылом.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Полиуретан с добавлением кремн	
Механизм отверждения	: Влажностная полимеризация	
Плотность	: 1,30 ±0,02 г/мл	(ASTM D1622)
Предел твердости	: 30 ±5	(ASTM C661)
Удлинение при разрыве	: ≥400%	(ISO 8339)
Макс. предел прочности	: 2 Н/мм ²	(ASTM D412)
Время покрытия пленкой	: 10 - 15 минут (при 23 °C, 50% ОЕ (ASTM C1620)	
Время высыхания	: мин. 2,5 мм/сутки (при 23 °C, 50%	
Термостойкость	: от -40 °C до +90 °C	
Температура применения	: : +5 °C до +40 °C	