

Лист технической информации

Профессиональная полиуретановая монтажная пена RX-65

ТУ 2254-055-18738966-2012



Области применения	Для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.
Характеристики	• Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. • Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. • Создает превосходную термо- и звукоизоляцию. • Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.
Хранение	Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.
Срок годности	18 месяцев при соблюдении правил хранения.
Инструкция по применению	• Пена разработана для применения в диапазоне температур от -10°C до +35°C • Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре от +18°C до +20°C не менее 10 часов. • Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие поверхности. • Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности. • Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей среды выше 0°C. • Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ. • Снять защитную крышку с баллона. • На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности соединения. • Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. • Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх. • Выход пены регулировать с помощью винта пистолета. • В процессе работы периодически встряхивать баллон. • После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0°C. • Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом. • Незатвердевшую пену удалить очистителем монтажной пены RX • После полной полимеризации (24 - 48 часов), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. • Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.
Упаковка	Аэрозольные баллоны емкостью 1000 мл Масса брутто – 940 гр. Баллоны упакованы по 12 штук в гофрокороба. На паллете 64 коробки (768 баллонов).

Лист технической информации

Профессиональная полиуретановая монтажная пена RX-65

ТУ 2254-055-18738966-2012

Физико-технические показатели

Наименование показателя	Фактические данные	Метод испытания
Механизм отверждения	За счет влаги воздуха	
Время образования поверхностной пленки, мин, до	12*	Внутренний метод компании
Время резки, мин, до	25*	ТМ 1005-2013
Вторичное расширение, %	15 - 30	ASTM C 1643-08
Объемный выход, л,	до 65	ТМ 1003-2013
Кажущаяся плотность, кг/м ³	10,0 -20,0	ГОСТ 17177
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, не менее, МПа	0,023	ГОСТ 17177
Прочность при растяжении, не менее, МПа	0,06	ГОСТ Р ЕН 1607-2008
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	10,6	с использованием ГОСТ Р ЕН 1607-2008
Адгезионная прочность, не менее, МПа - к бетону - к ПВХ профилю - к окрашенному дереву - к окрашенному алюминиевому профилю - к кирпичу	0,04 0,03 0,05 0,06 0,06	ГОСТ 30971
Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объему, не более, %	1,5	ГОСТ 17177
Коэффициент теплопроводности, не более, Вт/м•К	0,051	ГОСТ 7076
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/м•ч•Па	0,06	ГОСТ 25898
Термостойкость (предельные температуры при длительной эксплуатации)	-40°C +90°C	Полностью отвержденная пена
Группа горючести	Г4 (горючая)	ГОСТ 30402-96

*) при 23 °C и относительной влажности воздуха 50%

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать при проведении строительных работ.