

FOME PRO Premium FIRE BLOCK Gun Foam (монтажная пена)



Описание	FOME PRO Premium Fire Block Gun Foam – трудновоспламеняющаяся противопожарная полиуретановая монтажная пена с низким коэффициентом расширения, применяемая с помощью монтажного пистолета. Отвердевает под воздействием влаги.
Основные свойства	- хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей - после застывания обладает равномерной структурой - стойкая к старению, к воздействию кислот и щелочей - отличная шумо- и теплоизоляция - возможность покраски и штукатурки
Область применения	- для заполнения швов между жёсткими минеральными или металлическими строительными материалами, где свойствам пены предъявляются повышенные требования по огнестойкости. В таких местах огнестойкость пены достигает 240 минут, что по Европейским стандартам соответствует В классу строительных материалов, а по немецким стандартам - B1 классу - при установке дверных рам - для тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой - для изоляции линии водопровода - для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов - для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и др. - при кровельных работах по теплоизоляции и приклеиванию черепицы
Способ применения	Очистить и увлажнить рабочую поверхность. Перед использованием флакон сильно взболтать. Снять защитный колпачек и присоединить адаптер к вентилю. Рабочее положение флакона "дном вверх". Количество подаваемой пены регулируется нажатием на вентиль, с помощью курка адаптера. Пустоты заполнять на 65 – 75% - объем пены при отвердевании увеличивается. Большие пустоты и швы необходимо увлажнять после нанесения каждого слоя. При недостаточном количестве влаги и переполнение пустот в дальнейшем может возникнуть нежелательное расширение пены. После отвердевания излишнюю пену обрезать. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-излучения: оштукатурить, окрасить и т.п. Незатвердевшую пену удаляют очистителем FOME PRO Foam Cleaner, затвердевшую – механическим путем или очистителем CYCLONE Multi Cleaner.
Ограничения по применению	FOME PRO Premium Fire Block Gun Foam не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным материалам.
Хранение и срок годности	Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5° С до + 25° С.

Логистические данные

	емкость мл	упаковка	в коробке, шт.	на поддоне, шт.
FOME PRO Premium Fire Block Gun Foam	1000	баллон	12	840

FOME PRO Premium FIRE BLOCK Gun Foam

(монтажная пена)

Технические данные

Свойство	Значение	Примечание к испытанию
Цвет	розовый	
Температура применения	+5° C до +30° C	оптимально +20° C
Температура баллона	+5° C до +30° C	
Выход при свободном расширении	до 45 л	при 23° C и RH 50 %
Без отлипа	через 6 - 8 мин	при 23° C и RH 50 %
Возможность резания	через 8 -10 мин	при 23° C и RH 50 %
Время полного затвердевания	12 ч	
Термостойкость (после затвердения)	от -40° C до +80° C	
Водопоглощаемость	0,3 %	
Теплопроводность	0,04 W/mK	
Класс возгораемости	B1 B	DIN 4102 EN 13501-1

По протоколу классификации NP – 1011/A/2006ML (протокол испытания „Linear Joint Seals“ POLYPAG AG – LP 1011/06) получены следующие данные:

Толщина стройэлементов, мм	Структура соединения	Ширина соединения, мм	EI классификация
>= 115	Пена	от 10 до 15	EI 30
>= 115	Пена	от 16 до 30	EI 20
>= 200	Пена	от 10 до 20	EI 60
>= 200	Пена	от 21 до 45	EI 30
>= 200	Пена (>=70 мм) Минеральная вата (>=60 мм) Пена (>=70 мм)	от 10 до 45	EI 240

Внимание! В состав входит 4,4'-метиленидифенилдиизоцианат. R12 Легковоспламеняющийся. R36/37/38 Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. R42/43 При вдыхании и попадании на кожу может вызвать аллергию. S23.3 Не вдыхать пары. S36/37 Работать в специальной защитной одежде и в перчатках. S45 При несчастном случае или почувствовав недомогание обратиться к врачу (если возможно, показать эту этикетку). S51 Использовать в хорошо проветриваемом помещении. S56 Отходы продукта и упаковку вывозить в места утилизации опасных отходов. Соблюдать указания производителя. **Флакон под давлением:** беречь от прямых солнечных лучей и температуры выше +50° C. Не разбирать и не жечь даже использованный баллон. Не разбрызгивать в огонь и на раскаленные предметы. Хранить и работать вдали от источников возгорания. Не курить! Беречь в недоступном для детей месте.